# Adesivo para fibra de vidro e revestimento de paredes

Ficha de informação técnica




750g / Item no.102664 / EAN 4016215102664
3kg / Item no.102626 / EAN 4016215102626
16kg / Item no.102633 / EAN 4016215102633

Para a colagem segura e duradoura de tecido de fibra de vidro, tinta não tecida e revestimentos de parede pesados, como vinil ou papel de parede têxtil, em interiores. A cola especial de alto desempenho pode ser aplicada uniformemente e seca de forma transparente. Ideal para aplicações profissionais, garante resultados sem bolhas e uma base estável para trabalhos subsequentes de pintura ou renovação.

- Força adesiva extra forte
- Para tecido de fibra de vidro, velo de pintor e revestimentos de parede pesados
- Resistência muito elevada à humidade quando pintado
- seca transparente
- sem solventes

## Domínio de aplicação

Pasta para tecidos de fibra de vidro, revestimentos de parede e de teto, bem como papéis de parede têxteis, de cortiça e de PVC. Também adequada como reforço de aderência para colas de papel de parede em interiores

## Preparação

Suportes adequados - betão, betão celular, placas de gesso para paredes, massas de nivelamento, rebocos de cimento e de gesso, espuma rígida e painéis à base de madeira, emulsão antiga e camadas de tinta lixada. O substrato deve estar seco, limpo, sólido, uniformemente absorvente e isento de poeiras e gorduras. Remover do suporte os materiais soltos, o papel de parede antigo e as camadas de tinta mal aderentes. Aplicar o primário baufan Deep Primer LF em substratos altamente absorventes, lixados e que possam ser marcados com giz. Em caso de dúvida, efetuar uma aplicação de teste. Reparar fissuras, buracos e irregularidades com um composto de nivelamento baufan adequado.

## Processamento

Agitar bem a cola antes de a utilizar. Cortar o tecido de fibra de vidro ou o papel de parede com o comprimento adequado. Aplique a cola generosa e uniformemente na parede com um rolo de pele de borrego em 1 a 3 larguras e deixe-a secar durante alguns minutos. Por fim, aplicar o papel de parede na parede com um rolo de borracha dura sem deixar bolhas. No caso de substratos pouco absorventes, temperaturas baixas ou humidade elevada, é necessário um tempo de secagem ligeiramente superior. Respeitar as instruções de processamento do fabricante do revestimento de parede para todos os trabalhos. Remover imediatamente os resíduos de cola com água limpa. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. As superfícies da parede e do teto podem ser pintadas com tintas de emulsão adequadas. O tempo de aplicação é de cerca de 20 minutos. Se necessário, o revestimento da parede pode ainda ser corrigido num período máximo de 15 minutos. Tempo de secagem Pode ser pintado após aprox. 24 horas em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); em condições desfavoráveis, o tempo de secagem é correspondentemente mais longo.

## Consumo

Superfícies lisas → a partir de 200 g/m² Determinar a quantidade exacta de consumo aplicando uma demão de teste no objeto.

## Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos até: ver rótulo do lote.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Dica:**
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

## Notas

Temperatura de processamento: +5 °C a +30 °C para o material, ar ambiente e substrato Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante o processamento e a secagem. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização da cola. Usar óculos de proteção. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante. Não deixar entrar em esgotos, cursos de água ou no solo. Eliminar apenas os recipientes vazios para reciclagem.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Dica:**
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.