



500g / Articolul nr.101209 / EAN 4016215101209

1kg / Articolul nr.101261 / EAN 4016215101261

5kg / Articolul nr.101247 / EAN 4016215101247

10kg / Articolul nr.101285 / EAN 4016215101285

20kg / Articolul nr.101254 / EAN 4016215101254

Umplutura de interior pe bază de gips natural este ideală pentru umplerea, netezirea și modelarea suprafețelor interioare ale pereților și tavanelor. Compusul de nivelare neted, întărit cu celuloză, impresionează prin aderență optimă, aplicare ușoară și un finisaj neted - perfect pentru retușuri, reparații și modele creative de suprafețe.

- pentru umplere, netezire și modelare
- Masă de nivelare netedă pe bază de gips natural
- cu metilceluloză pentru aderență optimă
- Procesare ușoară și sigură
- Comportamentul incendiului: A1
- Conform CE în conformitate cu DIN EN 13963-3B și DIN EN 13279-1 (compus de netezire a gipsului C7/20/2)

Domeniu de aplicare

Compus de nivelare pentru pereți și tavane denivelate: umple fisuri și găuri, lipește plăci din spumă rigidă și aderă la beton, tencuială, sticlă, plastic și metal.

Pregătire

Toate substraturile trebuie să fie curate, uscate, plane, solide, absorbante și lipsite de agenți de separare. Utilizați baufan Deep Penetrating Primer LF pentru a crește rezistența. Substraturile care nu pot fi consolidate sau care nu aderă suficient trebuie îndepărtate complet. În caz de îndoială, efectuați o aplicare de probă.

Procesare

1. Se presară încet baufan Innenspachtel în apă limpede într-un vas de amestecare curat, amestecând în același timp până se obține un amestec pasat și fără cocoloașe. Raport de amestecare pentru 1,0 kg baufan Innenspachtel: Lipire, dibuire, umplere - aprox. 0,5 - 0,6 litri de apă Netezire, umplere - aprox. 0,6 - 0,7 litri de apă 2. După amestecare, se lasă la maturat aprox. 1 minut și se amestecă din nou. Nu diluați ulterior materialul preparat! 3. Aplicați cu o spatulă, mistrie etc. în orice grosime de strat. 4. Curățați uneltele cu apă curată imediat după utilizare. 5. Amorsați întreaga suprafață a pereților și tavanelor înainte de vopsire, pentru a obține un aspect de suprafață fără umbre. Timp de uscare: Timpul de uscare depinde de temperatura de aplicare. O umiditate relativă de peste 90%, în special în combinație cu temperaturi scăzute, poate afecta semnificativ timpul de uscare și proprietățile calitative. Poate fi aplicat: până la aprox. 1 oră Întărire: aprox. 2 ore Poate fi revopsit: după aprox. 1 zi

Consum

pe mm grosime strat -> aprox. 0,7 kg/m²

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin până la: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de prelucrare: cel puțin + 5 °C pentru material și aerul circulant Eliminați numai recipientele goale pentru reciclare. Reziduurile de material pot fi eliminate în conformitate cu codul de deșeuri nr. 170802 (materiale de construcție pe bază de gips, cu excepția celor care intră sub incidența codului 170801).

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.