

baufan[®]

Vopsea pentru fațade

Fișă cu informații tehnice

2,5l / Articolul nr.100608 / EAN 4016215100608
5l / Articolul nr.100622 / EAN 4016215100622
10l / Articolul nr.100646 / EAN 4016215100646



Această vopsea mată pentru fațade este ideală pentru acoperiri noi și de renovare și impresionează prin acoperirea sa bună și aspectul uniform al suprafeței. Nu îmbătrânește, nu se îngălbenesc și este rezistentă la intemperii. Acoperirea robustă protejează în mod fiabil suprafețele exterioare și asigură un aspect îngrijit și curat al fațadelor pe termen lung.

- Vopsea mată cu dispersie de rășină sintetică
- pentru acoperiri de fațadă care nu îmbătrânesc și nu îngălbenesc
- Opacitate bună
- pulverizabil fără aer
- 1 litru pentru aprox. 6 m² pentru un singur strat pe un substrat neted

Domeniu de aplicare

Vopsea albă pe bază de dispersie, cu putere bună de acoperire, pentru vopsirea suprafețelor noi și pentru renovări.

Pregătire

Pentru toate substraturile minerale din beton, tencuieli din ciment și var-ciment, zidărie, plăci din fibrociment. De asemenea, pentru straturile reci adezive de var, minerale și silicați. Suportul trebuie să fie uscat, curat, solid, absorbant și lipsit de praf și grăsimi. Substraturile care nu pot fi consolidate sau care nu sunt suficient de aderente trebuie îndepărtate complet. Amorsați substraturile foarte absorbante, șlefuite și calcaroase cu baufan Silicate Fixative. În caz de îndoială, aplicați un strat de probă. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un compus de nivelare baufan adecvat (de exemplu, mastic de exterior baufan).

Procesare

Se amestecă bine înainte de utilizare (vopseaua poate fi tixotropică și groasă) și se aplică cu o rolă, perie, pensulă, pensulă plată sau echipament de pulverizare adecvat. Vopseaua poate fi ajustată la o consistență de lucru cu max. 10 % fixator de silicat baufan. Sunt necesare două straturi. În cazul acoperirii unor suprafețe mai mari, lucrați umed pe umed pentru a evita acumulările. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Timp de uscare: aprox. 8 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); timp de uscare mai lung în condiții nefavorabile. Colorare: Cu maximum 3% concentrate de colorare universale (tipuri de oxid LW) Observații privind aplicarea prin pulverizare airless: Unghi de pulverizare: 50° Duză: 0,023 - 0,027 Presiune de pulverizare: 120 - 180 bar

Consum

Suprafețe netede / tencuială fină → de la 150 ml/m² Determinați cantitatea exactă de consum prin aplicarea de probă pe obiect.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin până la: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de procesare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aer circulant și substrat Nu acoperiți suprafețele care urmează să fie vopsite. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Nu inhalați ceața de pulverizare. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. Purtați ochelari de protecție (nu din sticlă). În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apă din abundență. Nu permiteți pătrunderea în canalizare, cursuri de apă sau sol. Aruncați recipientele goale numai pentru reciclare. Atenție! La pulverizare se pot produce picături respirabile periculoase. Nu inhalați aerosolul sau ceața. Utilizați filtrul combinat A2/P2 la pulverizare. GISCODE pentru materialele de acoperire: BSW10 Valoarea limită COV UE pentru acest produs: (Cat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010) Conținutul maxim de COV al acestui produs: 1 g/l

Statut: 07.09.2026

Pagina 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.