# Vopsea de fațadă Siloxane-Star

Fișă cu informații tehnice




5l / Articolul nr.020753 / EAN 4016215020753
10l / Articolul nr.020753 / EAN 4016215020807

Vopsea pentru fațade de un alb strălucitor, cu putere mare de acoperire, destinată atât lucrărilor de vopsire inițiale, cât și celor de renovare. Ideală ca vopsea de renovare pentru sistemele compozite de izolare termică. Datorită protecției pe termen lung a peliculei, vopseaua este rezistentă la alge și depuneri verzi. Vopseaua pentru fațade se remarcă prin permeabilitatea ridicată la vaporii de apă și, ca strat de acoperire rezistent la ploaia torențială, oferă o protecție fiabilă și de lungă durată împotriva intemperiilor, precum și un aspect îngrijit al fațadei.

- Acoperire de fațadă rezistentă la abraziune
- Cu protecție pe termen lung a filmului împotriva algelor și a depunerilor verzi
- Acoperire extra albă cu opacitate ridicată
- Permeabilitate ridicată la vaporii de apă
- rezistent la ploaie torențială
- pulverizabil fără aer
- 1 litru pentru aprox. 6 m² pentru un singur strat pe un substrat neted

## Domeniu de aplicare

Vopsea albă pentru fațade, destinată realizării unor straturi de vopsea permeabile la vaporii de apă și rezistente la ploaia torențială, cu protecție de lungă durată a peliculei împotriva algelor și a depunerilor verzi.

## Pregătire

Potrivit pentru toate suporturile minerale (cum ar fi tencuiala, betonul și zidăria), tencuielile pe bază de rășină sintetică, precum și vopselele vechi bine aderente pe bază de rășină siliconică, silicat în suspensie și vopsele pe bază de dispersie. Suportul trebuie să fie curat, solid, uscat, rezistent, precum și lipsit de praf și grăsime. Îndepărtați straturile vechi de vopsea care nu aderă ferm și tencuiala desprinsă. Îndepărtați depunerile de alge existente cu baufan Algen- und Schimmel-STOP. Pretratați suporturile care se nisipoasează, se cretează și sunt puternic absorbante cu baufan Tiefgrund LF. Tencuiala nouă trebuie impermeabilizată corespunzător pentru a preveni eflorescențele. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un material de umplutură adecvat de la baufan.

## Procesare

Înainte de utilizare, amestecați bine produsul și aplicați-l cu rola, peria, pensula, pensula plată sau un aparat de pulverizare adecvat. Pentru stratul de grund, vopseaua poate fi diluată cu maximum 5 % apă; pentru stratul de acoperire, aplicați-o nediluată după uscarea completă a primului strat de vopsea. La vopsirea suprafețelor mai mari, lucrați „umed pe umed” pentru a evita apariția urmelor de tranziție. Curățați uneltele de lucru cu apă imediat după utilizare.

Timp de uscare:
aprox. 6-8 ore în condiții normale (+20 °C, 65 % umiditate relativă a aerului, suport cu absorbție moderată); în condiții nefavorabile, timpul de uscare va fi corespunzător mai lung.

Nuanțare:
Cu concentrate universale de nuanțare adecvate sau cu vopsea de bază și vopsea de nuanțare (până la max. 10 % adaos, fără a afecta proprietățile fizico-tehnice ale stratului de vopsea total. Este obligatoriu să se acorde atenție rezistenței la lumină și la intemperii.)

Instrucțiuni privind aplicarea prin pulverizare airless:
Unghi de pulverizare: 50°
Duza: 0,023 – 0,027



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Indicație:**
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

Presiune de pulverizare: 120 – 180 bar

## Consum
Suprafețe netede/tencuială cu granulație fină → începând de la 150 ml/m²
Se determină cantitatea exactă necesară prin aplicarea unei straturi de probă pe obiect.

## Depozitare
Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

## Note
Temperatura de aplicare:
între +5 °C și +30 °C pentru material, aerul din încăpere și suport

Înainte de aplicare, respectați indicațiile de siguranță din fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de.

A se păstra în loc inaccesibil copiilor. La lucrările de pulverizare, utilizați un filtru combinat A2/P2. Asigurați o ventilație suficientă în timpul aplicării și uscării. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. Evitați contactul cu ochii și pielea. În cazul contactului cu ochii sau pielea, clătiți imediat și temeinic cu apă. A nu se deversa în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

Valoarea limită a COV din UE pentru acest produs (cat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Conținutul maxim de COV al acestui produs: 1 g/l.

Eliminare:
A se recicla numai recipientele complet golite. Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Resturile lichide se elimină conform codului de deșeuri 08 01 12.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Indicație:**
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.