



Стабилизированная грунтовка для водного стекла на основе силиката калия обеспечивает прочное укрепление минеральных оснований и надежно регулирует впитываемость. Она создает оптимальные условия для последующих покрытий, а также идеально подходит для профессионального разбавления силикатных красок - для максимальной адгезии и долговечных результатов.

- Стабилизированная грунтовка для водного стекла на основе силиката калия
- Грунтовка для минеральных оснований
- Разбавитель для силикатных красок
- Высокая проникаемость водяного пара
- обладает естественными свойствами против плесени
- Не содержит консервантов, растворителей и пластификаторов
- для использования в помещениях и на открытом воздухе

Область применения

Для фиксации минеральных оснований с высокой и различной впитываемостью, а также для разбавления силикатных красок.

Подготовка

Подходит для таких оснований, как поверхности стен и потолков из бетона, цементных и известково-цементных штукатурок, каменной кладки, гипсовых оснований, фиброцементных плит. Также для клеевых известковых, минеральных и силикатных холодных покрытий. Основание должно быть сухим, чистым, прочным, впитывающим, очищенным от пыли и жира. Основания, которые не могут быть консолидированы или не имеют достаточной адгезии, а также спекшиеся слои должны быть полностью удалены. В случае сомнений нанесите пробный слой. Заделайте трещины, отверстия и неровности подходящей шпатлевкой baufan. Предварительно покройте поверхности, не предназначенные для окрашивания, особенно стеклянные, алюминиевые и керамические поверхности. Брызги немедленно смыть водой.

Обработка

Перед использованием хорошо встряхните или перемешайте и нанесите кистью, малярной кистью, плоской кистью или подходящим распылителем. Грунтовку можно наносить в неразбавленном виде или разбавлять водой до 1:2. Очень сильно впитывающие основания грунтовать дважды методом "мокрый по мокрому" и прикатывать. Не смешивать с грунтовками и красками на основе других материалов. Инструменты сразу после использования очищать водой. Время высыхания: около 6 часов при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания соответственно увеличивается.

Потребление

Гладкие поверхности/мелкая штукатурка → от 100 мл/м² Определите точный расход путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в не вскрытом виде при правильном хранении составляет не менее: см. этикетку партии.

Примечания

Температура нанесения: от +5 °C до +30 °C для материала, циркулирующего воздуха и подложки Не закрывайте

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

окрашиваемые поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не вдыхайте аэрозольный туман. Избегайте приема пищи, питья и курения во время использования краски. Надевайте защитные очки (не стеклянные). В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускать попадания в стоки, водотоки или почву. Пустую тару сдавать только на переработку. GISCODE для лакокрасочных материалов: BSW40 Предельное значение ЛОС в ЕС для данного продукта: (кат.: A/h, Wb) = 30 г/л (2010) Содержание ЛОС в данном продукте макс.: 1 г/л

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.