



Высококачественная, быстрорастворимая метилцеллюлозная паста. Идеально подходит для наклеивания нетканых обоев путем нанесения пасты на стену или для традиционного нанесения пасты на обои.

- для гладких и тисненых нетканых обоев и нетканого сырья
- с рулоном непосредственно на стену
- Не разбрызгивается и не капает
- мгновенный - готов к использованию через 5 минут
- Высокая начальная адгезия и прочность склеивания
- Легко поддается коррекции
- высыхает прозрачным
- без консервантов

Область применения

Нетканый обойный клей для оклеивания стен и классического нанесения. Идеально подходит для нетканых, виниловых, тисненых, текстильных и стекловолоконистых обоев, очень прочный.

Подготовка

Основание должно быть сухим, прочным и не содержать отделяющих веществ (жир, пыль, масло для опалубки и т.д.). Удалите старые, плохо приклеивающиеся обои и обработайте их средством для снятия обоев **baufan**. Заделайте трещины и отверстия шпаклевкой **baufan** для внутренних работ или суперклеевой шпаклевкой **decomur**. Сильно впитывающие, шлифуемые и мелящиеся основания предварительно обработайте грунтовкой **baufan Deep Penetrating Primer LF**. Для полупрозрачных обоев (особенно на основаниях разного цвета) мы рекомендуем нанести грунтовочный слой **baufan Wallpaper Primer White**.

Обработка

Соотношение нанесения: Нанесение на основание (нетканые обои / обои из полиламинированного стекловолокна): 1:15 = 7,5 л воды = 37,5-50 м² Нанесение на обои (виниловые обои / тяжелые обои; тканевые / текстильные обои): 1:20 = 10 л воды = 50-62,5 м² Быстро и быстро размешайте **baufan Roll-Kleister** в холодной воде и продолжайте размешивать в течение короткого времени (см. таблицу для соотношения нанесения). Через 5 минут снова энергично перемешайте. Нанесение на основание: Поскольку нетканые обои не требуют времени для замачивания, их можно быстро и легко нанести с помощью техники оклейки стен. Для этого равномерно нанесите смешанную пасту на основание валиком с коротким ворсом или кистью шириной в 1-2 обойных полотна. Положите полотно обоев непосредственно в свежий слой пасты и прижмите равномерно и без пузырей. При нанесении на обои: равномерно намажьте обои пастой и уложите их друг на друга. После достаточного времени пропитки нанесите обои встык и прижмите. Для повышения влагостойкости и для слабо впитывающих оснований мы рекомендуем добавлять одну 750-граммовую банку клея для обоев **baufan** на одну упаковку смешанной рулонной пасты **baufan**. Однако эту добавку не следует использовать при наклеивании сухих нетканых обоев, так как это может затруднить легкое удаление нетканых обоев при смене обоев. Необходимо соблюдать указания производителя обоев по обработке. Остатки пасты на лицевой стороне обоев немедленно удалите влажной тряпкой.

Потребление

200 - 300 мл/м²

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности при правильном хранении без вскрытия составляет не менее 48 месяцев. Дата изготовления: см. этикетку партии.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Примечания

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и подложки. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускать попадания в стоки, водотоки или почву. Пустые контейнеры сдавать только на переработку.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.