Универсальная обойная паста

Технический информационный листок

250g / Артикул отсутствует.160671 / EAN 4016215160671
500g / Артикул отсутствует.160657 / EAN 4016215160657
1kg / Артикул отсутствует.160633 / EAN 4016215160633



Высококачественный обойный клей на основе синтетических смол для легких и обычных бумажных обоев, а также тяжелых обоев и обоев на нетканой основе. Высокопроизводительная, сильная клеевая формула обеспечивает надежную адгезию и чистоту нанесения. Малопылящие гранулы не имеют запаха, быстро готовы к использованию и высыхают без пятен - идеальное решение для точных и профессиональных работ по оклейке обоев.

- для виниловых и фактурных обоев, тисненых и других тяжелых обоев
- для нетканых обоев
- Готовность к использованию через 5 минут
- с полимерным усилителем адгезии

Область применения

Обойный клей для бумажных, плотных и нетканых обоев. Сильный клей, экономичный, без запаха и пыли для чистого результата.

Подготовка

Для оптимальной адгезии основание должно быть сухим, прочным и очищенным от пыли и жира. Удалите старые, плохо прилипшие обои и отвалившуюся краску с помощью средства для снятия обоев baufan. Заделайте трещины и отверстия. Сильно впитывающие основания предварительно обработайте грунтовкой baufan Deep Penetrating Primer LF.

Обработка

Быстро и быстро добавьте Универсальный обойный клей baufan в холодную чистую воду при энергичном перемешивании и продолжайте перемешивать в течение короткого времени. (В зависимости от обоев: 5 литров для тяжелых обоев, 7,5 литров для легких обоев) Через 5 минут снова энергично перемешайте. Равномерно нанесите клей на обои и уложите их друг на друга. После достаточного времени пропитки обработайте стыки. Для нетканых обоев достаточно нанести пасту на стену валиком, а затем наклеить обои непосредственно с рулона. Необходимо следовать инструкциям производителя обоев. Остатки пасты удалите чистой влажной тряпкой. Инструменты после использования промыть водой. Соотношение компонентов: Предварительная оклейка: смесь 1:40 = 10 литров воды = 50-55 м² Тяжелые обои и нетканые обои: смесь 1:20 = 5 литров воды = 25-30 м² Бумажные обои: смесь 1:30 = 7,5 литров воды = 35-40 м²

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. При правильном хранении без вскрытия - не менее 60 месяцев.

Примечания

Код отхода 080410 (отходы клеев и герметиков). Пустые контейнеры сдавайте только на переработку. Остатки материала могут быть утилизированы в виде порошка или высушены в соответствии с кодом отходов № 170904 (смешанные отходы строительства и сноса) или как бытовые отходы.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.