Шпатель для выравнивания и заполнения 860

Технический информационный листок

/ Артикул отсутствует.003201208 / EAN 4016215105078
/ Артикул отсутствует.003207208 / EAN 4016215105108



Гипсовая шпаклевка для выравнивания всей поверхности, заделки трещин, швов и отверстий, а также для шпаклевания гипсокартонных и других плит для сухого строительства. При шпаклевании плит для сухого строительства необходимо обязательно использовать маскирующие ленты для швов. Эта пластичная шпатлевка легко наносится и разглаживается, а также затвердевает даже при нанесении толстым слоем без проседания или образования трещин. Не подходит для применения в зонах прямого воздействия брызг воды, таких как, например, влажные помещения, душевые, бассейны, соляные ванны, коммерческие крупные кухни и т. п., а также для шпатлевания на стекле, пластике, дереве, металле и дисперсионных основаниях.

- для выравнивания всей поверхности потолков и стен
- для заделки трещин и дыр, установки дюбелей и лепки
- для заделки швов в гипсокартонных и других плитах для сухого строительства
- с добавлением метилцеллюлозы для надежной фиксации
- для классов качества поверхности Q1–Q4 в сухом строительстве (в соответствии с методическим указанием № 2 Промышленной группы по гипсовым плитам при Федеральной ассоциации производителей гипса и гипсокартона)
- Время обработки — 60 минут
- для помещений
- Соответствует требованиям CE в соответствии со стандартами DIN EN 13963-3B и DIN EN 13279-1 (гипсовая шпаклевка для плоских поверхностей C7/20/2)

Область применения

Гипсовая шпаклевка, армированная целлюлозой, для отделки стен и потолков в помещениях.

Подготовка

Подходит для всех минеральных оснований (таких как гипсовая, известковая и цементная штукатурка, камень, бетон, газобетон, кирпичная кладка и т. п.), а также для гипсокартонных, гипсоволокнистых, цементно-волокнистых и аналогичных плит для сухой отделки. Основание должно быть сухим, прочным и свободным от разделительных веществ (пыли, масла для опалубки и т. п.). Сильно впитывающие, песчаные и меловые основания необходимо предварительно обработать грунтовкой profimur Tiefengrund LF. Шлифованные поверхности и срезы гипсокартонных плит также необходимо загрунтовать, чтобы связать пыль и снизить впитываемость.

Обработка

Приготовление:
Всыпать 2 части по объему шпаклевки profimur для выравнивания и заполнения в 1 часть по объему холодной чистой воды (например, 1 кг порошка на 650 мл воды) и перемешать. Через 3 минуты ещё раз кратко перемешайте шпатлевку.

Нанесение:
Нанесите приготовленную шпатлевку в течение 60 минут с помощью шпателя или гладилки и разровняйте до уровня поверхности. В зависимости от толщины слоя, условий окружающей среды и влажности в помещении время высыхания составляет примерно 24 часа — при неблагоприятных условиях время высыхания может соответственно увеличиться.

Практический совет по шлифованию:

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

После полного высыхания (около 24 часов — в зависимости от условий окружающей среды и влажности строительного объекта) зашпатлеванные поверхности легко поддаются повторной шлифовке. Для достижения оптимальных результатов шлифования рекомендуется использовать дисковую шлифовальную машину (зернистость абразива 120–150) при низких или средних оборотах и небольшом давлении.

Последующие работы:
Чтобы при точечном шпаклевании избежать неравномерного высыхания последующих слоев краски, отремонтированные участки или всю поверхность следует загрунтовать грунтовкой profimur Tiefengrund LF.

Потребление
около 1 кг порошка на 1 м² при толщине слоя 1 мм.

Хранение
Хранить в недоступном для детей месте, в прохладном и сухом помещении. Вскрытые упаковки следует хранить плотно закрытыми.

Примечания
Не наносить при температуре основания и в помещении ниже +5 °C. После использования очистить инструменты водой.

Информацию по технике безопасности см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de или по адресу info@baufan.de.

На переработку сдавать только полностью опорожнённую тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовым мусором или как строительные отходы. Код отходов EWC № 17 08 02. Не допускать попадания в канализацию, водоёмы или грунт.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.