Шпатлевка с повышенной адгезией 945

Технический информационный листок

/ Артикул отсутствует.003904208 / EAN 4016215105016
/ Артикул отсутствует.003908208 / EAN 4016215105030



Идеально подходит для выравнивания всей поверхности, заделки швов в филигранных и сборных перекрытиях, заделки трещин и отверстий, а также для заделки швов в гипсокартонных, гипсоволокнистых, цементно-волокнистых и аналогичных плитах для сухой отделки. Плиты сухого строительства, установленные без натяжения, можно шпаклевать без армирующих лент. Необходимо соблюдать рекомендации производителей плит по обработке. Шпаклевка profimur Super-Haftspachtel обладает очень хорошей адгезией к основанию, заполняющей способностью и прочностью. Он пропускает водяной пар и образует оптимальную основу для последующих работ по поклейке обоев и окраске. Благодаря своей пластичной консистенции шпатлевка profimur Super-Haftspachtel отлично подходит для создания гладких или фактурных поверхностей. Не подходит для применения в зонах прямого воздействия брызг воды, таких как, например, влажные помещения, душевые, бассейны, соляные ванны, промышленные кухни и т. п., а также для шпаклевания стекла, пластика, дерева, металла и дисперсионных оснований.

- Шпатель для малярных работ и гипсокартона
- идеально подходит для выравнивания всей поверхности, а также для заделки швов в гипсокартонных и гипсоволокнистых плитах, уложенных без напряжений, даже без армирующих полос
- для всех систем из гипсокартона в соответствии с EN 13963
- с добавлением синтетической смолы и армированный волокном
- выдвигается до нулевого положения для получения гладких поверхностей без заусенцев
- для классов качества поверхности Q1–Q4 в сухом строительстве (в соответствии с методическим указанием № 2 Промышленной группы по гипсовым плитам при Федеральной ассоциации производителей гипса и гипсокартона)
- для помещений
- 45 минут времени на нанесение
- Соответствует требованиям CE в соответствии со стандартами DIN EN 13963-4B и DIN EN 13279-1 (гипсовая шпаклевка для плоских поверхностей C7/20/2)

Область применения

Гипсовая шпаклевка, армированная синтетической смолой, с превосходными адгезионными свойствами для отделки стен и потолков в помещениях.

Подготовка

Подходит для всех минеральных оснований (таких как гипсовая, известковая и цементная штукатурка, камень, бетон, газобетон, кирпичная кладка и т. п.), а также для гипсокартонных, гипсоволокнистых, цементно-волокнистых и аналогичных плит для сухого строительства. Основание должно быть сухим, прочным и свободным от разделительных веществ (пыли, смазки для опалубки и т. п.). Очень гладкий бетон, а также сильно впитывающие, песчаные и меловые основания следует предварительно обработать грунтовкой profimur Tiefengrund LF. Шлифованные поверхности и кромки гипсокартонных плит также необходимо загрунтовать, чтобы связать пыль и снизить впитываемость.

Обработка

Приготовление:
Всыпать 2 части шпаклевки «profimur Super-Haftspachtel» в 1 часть холодной чистой воды (например, 1 кг порошка на 600 мл воды) и перемешать. Через 3 минуты еще раз кратко перемешать шпаклевку.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Нанесение:
Приготовленную шпаклевку нанести в течение 45 минут с помощью шпателя или затирочной лопатки и разгладить до уровня поверхности. Шпатлевка profimur Super-Haftspachtel может наноситься одним слоем даже при большей толщине и затвердевает равномерно, без проседания и образования трещин. В зависимости от толщины слоя, условий окружающей среды и влажности строительного объекта время высыхания составляет около 24 часов — при неблагоприятных условиях время высыхания может соответственно увеличиться.

Практический совет по шлифованию:
Шлифовать зашпатлеванные поверхности проще всего в течение 4 дней после нанесения. Для достижения оптимальных результатов шлифования рекомендуется использовать дисковую шлифовальную машину (зернистость абразива 120) при низких или средних оборотах и небольшом давлении.

Последующие работы:
Чтобы при локальном шпаклевании избежать неравномерного высыхания последующих слоев краски, отремонтированные участки или всю поверхность следует загрунтовать грунтовкой profimur Tiefengrund LF.

Потребление
около 1 кг порошка на 1 м² при толщине слоя 1 мм.

Хранение
Хранить в недоступном для детей месте, в прохладном и сухом месте. Вскрытую тару хранить плотно закрытой.

Примечания
Не применять при температуре объекта и окружающей среды ниже +5 °C. После использования очистить инструменты водой.

Информацию по технике безопасности см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de или по адресу info@baufan.de.

На переработку сдавать только полностью опорожнённую тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовым мусором или как строительные отходы. Код отходов EWC № 17 08 02. Не допускать попадания в канализацию, водоёмы или грунт.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.