Глиняная краска

Технический информационный листок

5l / Артикул отсутствует.066602008 / EAN 4016215108048
10l / Артикул отсутствует.066603008 / EAN 4016215108055



Краска теплого белого цвета с матовой поверхностью для стен и потолков в помещениях. Предназначена для создания высокодышащих покрытий на минеральных основаниях, перекрашиваемых настенных покрытиях, гипсокартоне и других плитах сухого строительства. Также идеально подходит для реставрации существующих старых покрытий, нанесенных впитывающими дисперсионными или минеральными красками. Краска обладает высокой паропроницаемостью и регулирует влажность, способствуя тем самым созданию комфортного микроклимата в помещении.

- краска для внутренних работ с хорошей кроющей способностью, теплого белого цвета
- матовая поверхность
- обладает высокой паропроницаемостью и регулирует влажность
- дышащий
- Коэффициент контрастности: класс H_{10}-2 при расходе 7 м²/л
- Устойчивость к истиранию во влажной среде: класс R 4 согласно стандарту DIN EN 13300
- Не содержит растворителей и пластификаторов

Область применения

Тепло-белая краска для внутренних работ, предназначенная для окраски стен и потолков.

Подготовка

Для минеральных оснований (таких как глиняная, гипсовая, известковая и цементная штукатурка, кирпичная кладка и бетон), для обоев с ворсом и настенных покрытий, пригодных для перекрашивания, минерального малярного флиса, прочно прилегающих и впитывающих слоев дисперсионных и минеральных красок, а также гипсокартонных и других плит для сухого строительства. Основание должно быть сухим, чистым, прочным, свободным от пыли и жира. Удалите с основания рыхлый материал, старые обои и плохо прилегающие слои краски. Сильно впитывающие, песчаные и меловые основания предварительно обработайте фиксатором baufan Silikat-Fixativ. Трещины, отверстия и неровности зашпаклюйте подходящей шпаклевкой baufan.

Обработка

Перед использованием тщательно перемешать и наносить валиком, кистью, малярной кистью, плоской кистью или подходящим распылителем. Грунтовочный слой можно разбавлять водой не более чем на 10 %. После полного высыхания первого слоя краски нанесите финишный слой в неразбавленном виде. При окраске больших поверхностей во избежание появления разводов следует работать по принципу «мокрое по мокрому». Рабочие инструменты очищать водой сразу после использования.

Время высыхания:
около 6–12 часов при нормальных условиях (+20 °C, 65 % относительной влажности воздуха, умеренно впитывающий грунт); при неблагоприятных условиях время высыхания соответственно увеличивается.

Тонирование:
С использованием не более 4 % универсальных тонирующих концентратов (только типы LW-Qxyd).

Рекомендации по нанесению методом безвоздушного распыления:
Угол распыления: 50°

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Сопло: 0,023 – 0,027
Давление распыления: 120 – 180 бар

Потребление
Гладкие поверхности/мелкозернистая штукатурка → прибл. 150 мл/м²
Точное расходование следует определить путем пробного нанесения на объект.

Хранение
Хранить тару плотно закрытой в прохладном месте, но не подвергая воздействию мороза.

Примечания
Температура нанесения:
от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и основания

Хранить в недоступном для детей месте. Закрыть поверхности, на которые не следует наносить материал. При нанесении распылителем использовать комбинированный фильтр A2/P2. Из-за высокого значения pH следует избегать попадания в глаза и на кожу. Рекомендуется носить перчатки и защитные очки (не стеклянные). При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Во время нанесения и высыхания обеспечить тщательную вентиляцию. Во время работы с краской следует воздерживаться от еды, питья и курения. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву.

Данные, касающиеся безопасности, см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de.

Предельное значение содержания ЛОС в ЕС для данного продукта (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС в данном продукте: 0,5 г/л.

Утилизация:
На переработку сдавать только полностью опорожнённую тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Жидкие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов 08 01 12.

GISCODE для лакокрасочных материалов: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.