



2,5l / Артикул отсутствует.021422 / EAN 4016215021422

5l / Артикул отсутствует.021453 / EAN 4016215021453

10l / Артикул отсутствует.021507 / EAN 4016215021507

Белая, устойчивая к истиранию латексная краска для высококачественной отделки внутренних поверхностей. Краска отличается высокой кроющей способностью и изысканным матовым финишем. Благодаря этому она особенно подходит для окрашивания гладких и фактурных оснований, стеклоткани, фактурных и тисненых обоев. Благодаря высокой износостойкости краска идеально подходит для поверхностей, подвергающихся интенсивной нагрузке. Равномерный результат обеспечивает ухоженный и долговечный вид стен, а также создает современный и высококачественный облик помещения.

- Для прочных внутренних покрытий
- Высокая непрозрачность
- Класс контрастности 2 с урожайностью 6 м²/л
- Класс устойчивости к мокрому истиранию 2 согласно DIN EN 13300
- Степень блеска G3 — матовый
- Не содержит растворителей, пластификаторов и туманообразующих веществ
- безвоздушное распыление

Область применения

Матовая латексная краска для стен и потолков в помещениях.

Подготовка

Для всех минеральных оснований (таких как бетон, кирпичная кладка, шпаклевочные смеси, цементная, гипсовая и известковая штукатурка), для обоев с ворсом, стеклоткани и других обоев и настенных покрытий, пригодных для окрашивания, гипсокартонных и других плит для сухого строительства, а также для прочно прилегающих слоев дисперсионной краски. Основание должно быть сухим, чистым, прочным, свободным от пыли и жира. Удалите с основания рыхлый материал, старые обои и плохо прилегающие слои краски. Сильно впитывающие, песчаные и меловые основания загрунтуйте средством baufan Tiefgrund LF. Трещины, отверстия и неровности зашпаклюйте подходящей шпаклевкой baufan.

Обработка

Перед использованием тщательно перемешать и наносить валиком, кистью, малярной кистью, плоской кистью или подходящим распылителем. Для нанесения грунтового слоя краску можно разбавить водой не более чем на 5 %. Для нанесения финишного слоя краску следует наносить неразбавленной после полного высыхания первого слоя. При окраске больших поверхностей во избежание появления разводов следует работать по принципу «мокрое по мокрому». Рабочие инструменты очищать водой сразу после использования.

Время высыхания:

около 5 часов при нормальных условиях (+20 °C, 65 % относительной влажности воздуха, умеренно впитывающий грунт); при неблагоприятных условиях время высыхания соответственно увеличивается.

Тонирование:

С использованием не более 10 % универсальных тонирующих концентратов или полноцветных и тонирующих красок.

Рекомендации по нанесению методом безвоздушного распыления:

Угол распыления: 50°

Сопло: 0,023 – 0,027

Давление распыления: 120 – 180 бар

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Потребление

Гладкие поверхности/мелкозернистая штукатурка → от 150 мл/м²

Точный расход следует определить путем нанесения пробного слоя на объект.

Хранение

Хранить тару плотно закрытой в прохладном месте, но не подвергая воздействию мороза.

Примечания

Температура нанесения:

от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и основания

Хранить в недоступном для детей месте. Закрывать поверхности, на которые краска не должна попадать. При нанесении распылителем использовать комбинированный фильтр A2/P2. Во время нанесения и высыхания обеспечить достаточную вентиляцию. Во время работы с краской следует воздерживаться от еды, питья и курения. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза или на кожу немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву.

Данные, касающиеся безопасности, см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de.

Предельное значение содержания ЛОС в ЕС для данного продукта (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС в данном продукте: 1 г/л.

Утилизация:

На переработку сдавать только полностью опорожнённую тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Жидкие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов № 08 01 12.

GISCODE для лакокрасочных материалов: BSW20

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.