



Pre bežné, svetlé papierové tapety. Cenovo výhodná lepiaca hmota na tapety v testovanej kvalite. Ľahko sa mieša, poskytuje dobrú počiatočnú príľnavosť a umožňuje čistú a rovnomernú aplikáciu tapetových panelov. Spoľahlivá pevnosť lepidla zaručuje bezpečné držanie a profesionálny výsledok pri klasickom dizajne stien.

- pripravené na použitie približne za 30 minút

Oblasť použitia

Vynikajúce na lepenie bežných papierových tapiet.

Príprava

Na dosiahnutie optimálnej príľnavosti musí byť podklad suchý, pevný a bez separačných látok (mastnoty, prachu, oleja na debnenie atď.). Staré, zle priliehajúce tapety a uvoľnenú farbu odstráňte odstraňovačom tapiet bausan. Trhliny a otvory opravte interiérovým plničom bausan. Vysoko nasiakavé podklady vopred ošetríte bausan Hlbkovo penetračným náterom LF, bausan Podkladom na výmenu tapiet alebo bežnou pastou (miešajte 1:65).

Spracovanie

Pastu za intenzívneho miešania vsypte do studenej vody a krátko miešajte. Po 30 minútach opäť intenzívne premiešajte a pasta je pripravená na použitie. Tapetu rovnomerne potrite pastou, preložte a nechajte nasiaknuť. Po uplynutí primeraného času namáčania aplikujte tapetu spájanú na tupo ako zvyčajne. Postupujte podľa pokynov výrobcu tapety. Zvyšky pasty ihneď zmyte vodou. Aplikačný pomer: Predlepka: 1:65 = približne 8 litrov vody = 50-60 m² Bežné tapety: 1:50 = približne 5-6 litrov vody = 30-35 m² (6-7 roliek)

Spotreba

približne 200 ml/m²

Úložisko

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je najmenej 48 mesiacov od dátumu výroby (pozri označenie šarže).

Poznámky

Teplota spracovania: najmenej + 5 °C pre materiál a cirkulujúci vzduch Kód odpadu 080410 (odpad z lepidiel a tesniacich materiálov). Prázdne obaly odovzdávajúte len na recykláciu. Vysušené zvyšky materiálu možno likvidovať podľa kódu odpadu č. 170904 (zmiešaný stavebný a demolačný odpad) alebo ako domový odpad.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.