Profesionálny sklenársky tmel

Technický informačný list

750g / Položka č.059803000 / EAN 4016818390680



Vysokokvalitný okenný tmel na tesnenie jednoduchých zasklení v drevených a kovových rámoch. Praktická okrúhla plechovka zaručuje stabilné a čisté skladovanie

- Vysokokvalitný okenný tmel na zasklievanie podľa DIN 18545
- Farba béžová

Oblasť použitia

Vysokokvalitný okenný tmel na utesnenie jednoduchého zasklenia.

Príprava

Lepené povrchy musia byť suché, stabilné a bez separačných látok (prach, mastnota atď.). Odstráňte zle priľnavé vrstvy farby. Drevené zábradlia vopred ošetrite vhodným základným náterom. Uistite sa, že základné nátery neobsahujú žiadne separačné látky.

Spracovanie

Sklenený tmel PROFI dobre vtlačte do falcu a vyhladťe povrch tmeliacim nožom. Počas schnutia je nevyhnutné zabrániť prenikaniu kondenzátu do tmelu. Keďže tmel potrebuje na vytvrdnutie kyslík, zdvojené okná sa nesmú montovať bezprostredne po zasklení. Po približne 4 - 6 týždňoch natrite vytvrdnutý tmel farbou odolnou voči poveternostným vplyvom. Chladné alebo vlhké poveternostné podmienky môžu výrazne ovplyvniť čas schnutia.

Úložisko

Skladujte na chladnom mieste a chráňte pred priamym slnečným svetlom. Trvanlivosť v uzavretom obale 12 mesiacov.

Poznámky

Musia sa dodržiavať ustanovenia údajov BFS č. 23, DIN 18361 a DIN 18545. Nepoužívajte pri teplotách nižších ako +5 °C. Prázdne obaly odovzdávajte len na recykláciu. Zaschnuté zvyšky materiálu sa môžu likvidovať spolu s domovým odpadom alebo ako odpad zo staveniska. Nevytvrdnuté zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu č. EWC 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.