# Hlinová farba

Technický informačný list

5l / Položka č.066602008 / EAN 4016215108048
10l / Položka č.066603008 / EAN 4016215108055




Teplobiela farba s matným povrchovým efektom pre steny a stropy v interiéri. Určená na veľmi priedušné nátery na minerálnych podkladoch, na steny pokryté náterom, sadrokartónové a iné dosky pre suchú výstavbu. Ideálna aj na renováciu existujúcich starých náterov s nasiakavými disperznými alebo minerálnymi farbami. Farba má vysokú priepustnosť pre vodnú paru a reguluje vlhkosť, čím prispieva k príjemnému vnútornému prostrediu.

- interiérová farba s dobrým krycím účinkom, v teplom bielom odtieni
- matný povrch
- s vysokou priepustnosťou pre vodnú paru a regulujúci vlhkosť
- priedušný
- Kontrastný pomer: trieda $H_{10}$-2 pri výťažnosti 7 $m^2/l$
- Odolnosť proti oteru za mokra: trieda R 4 podľa normy DIN EN 13300
- Bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel

## Oblasť použitia

Teplá biela interiérová farba na maľovanie stien a stropov.

## Príprava

Pre minerálne podklady (ako sú hlinové, sadrové, vápenné a cementové omietky, murivo a betón), vláknité tapety a steny s povrchovou úpravou vhodnou na maľovanie, minerálne maliarske netkané textílie, pevne priľnavé a savé nátery na báze disperzie a minerálnych farieb, ako aj sadrokartónové a iné dosky pre suchú výstavbu. Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte voľný materiál, staré tapety a zle priľnavé nátery. Silne savé, pieskujúce a kriedujúce podklady predbežne ošetrite prípravkom baufan Silikat-Fixativ. Trhliny, diery a nerovnosti vyrovnajte vhodnou stierkovou hmotou baufan.

## Spracovanie

Pred použitím dôkladne premiešajte a nanášajte valčekom, štetcom, maliarskym štetcom, plochým štetcom alebo vhodným striekacím zariadením. Základný náter je možné zriediť maximálne 10 % vody. Po úplnom vyschnutí prvej vrstvy farby naneste kryciu vrstvu nezriedenú. Pri nanášaní na väčšie plochy pracujte technikou „mokré na mokré“, aby sa zabránilo vzniku prechodov. Pracovné náradie umyte vodou ihneď po použití.

Doba schnutia:
cca 6–12 hodín za bežných podmienok (+20 °C, 65 % rel. vlhkosť vzduchu, stredne savý podklad); pri nepriaznivých podmienkach sa doba schnutia zodpovedajúcim spôsobom predĺži.

Tónovanie:
Max. 4 % univerzálnych tónovacích koncentrátov (len typy LW-Qxyd).

Pokyny pre nanášanie striekaním systémom Airless:
Uhol striekania: 50°
Tryska: 0,023 – 0,027
Tlak striekania: 120 – 180 bar



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Nápoveda:**
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

## Spotreba
Hladké povrchy/jemná zrnitosť omietky → cca 150 ml/m²
Presnú spotrebu zistite skúšobnou aplikáciou na danom objekte.

## Úložisko
Nádobu skladujte dobre uzavretú, na chladnom mieste, ale mimo dosahu mrazu.

## Poznámky
Teplota spracovania:
+5 °C až +30 °C pre materiál, okolité ovzdušie a podklad

Uchovávajte mimo dosahu detí. Zakryte plochy, ktoré sa nemajú natierať. Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2/P2. Vzhľadom na vysokú hodnotu pH sa vyhnite kontaktu s očami a pokožkou. Odporúča sa nosiť rukavice a ochranné okuliare (nie sklenené). Pri kontakte s pokožkou opláchnite veľkým množstvom vody. V prípade kontaktu s očami ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc. Počas spracovania a schnutia zabezpečte dôkladné vetranie. Počas používania farby sa vyhnite jedlu, pití a fajčeniu. Nenechajte produkt vniknúť do kanalizácie, vodných tokov ani do pôdy.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy sú k dispozícii na našej webovej stránke www.baufan.de.

Hraničná hodnota VOC v EÚ pre tento výrobok (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maximálny obsah VOC v tomto výrobku: 0,5 g/l.

Likvidácia:
Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zaschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad. Tekuté zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu č. 08 01 12.

GISCODE pre náterové hmoty: BSW10



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Nápoveda:**
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.