Obývací priestor biely

Technický informačný list

2,5l / Položka č.100677 / EAN 4016215100677
5l / Položka č.100684 / EAN 4016215100684
10l / Položka č.100691 / EAN 4016215100691



Biela emulzná farba na steny a stropy v obytných priestoroch. Ľahko sa nanáša, zabezpečuje rovnomerný, matný povrch a zaujme vysokou krycou schopnosťou. Nízkoemisná a bez rozpúšťadiel - ideálna na nové a renovačné nátery v obytných priestoroch.

- Vysoko krycia biela farba do interiéru
- Jednoduché spracovanie
- Kontrastný pomer triedy 2 s výťažnosťou 6,5 m²/l
- Trieda odolnosti proti oderu za mokra 3 podľa DIN EN 13300
- Úroveň matného lesku
- Bez rozpúšťadiel, zmäkčovadiel a hmlotvorných látok
- bezvzduchové striekanie

Oblasť použitia

Emulzná farba na vnútorné povrchy stien a stropov.

Príprava

Na všetky minerálne podklady (ako sú betón, murivo, vyrovnávacie hmoty, cementové, sadrové a vápenné omietky), sadrokartónové a iné sadrové dosky, pevne priľnavé nátery emulzných farieb, ako aj drevotriesky, sklenené tkaniny a iné maľovateľné tapety a obklady stien. Podklad musí byť suchý, čistý, stabilný a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál, staré tapety a zle priľnavé farby. Vysoko nasiakavé, brúsiteľné a kriedové podklady ošetrite základným náterom baufan Deep Primer LF. Trhliny, diery a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávacou hmotou baufan.

Spracovanie

Pred použitím dobre premiešajte a naneste valčekom, štetcom, štetcom, plochým štetcom alebo vhodným striekacím zariadením. Ako základný náter sa farba môže riediť maximálne 5 % vody. Vrchný náter sa nanáša neriedený po zaschnutí prvej vrstvy farby. Pri natieraní väčších plôch pracujte mokré na mokré, aby ste zabránili hromadeniu nánosov. Náradie ihneď po použití očistite vodou. Čas schnutia: cca 5 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); dlhší čas schnutia za nepriaznivých podmienok. Tónovanie: S max. 10 % univerzálnymi tónovacími koncentrátmi alebo plnotónovou a tónovacou farbou. Poznámky k aplikácii bezvzduchovým striekaním: Uhol striekania: 50° Tryska: 0,023 - 0,027 Tlak striekania: 120 - 180 bar.

Spotreba

Hladké povrchy/jemné zrno omietky → od 150 ml/m² Presné množstvo spotreby určíte skúšobným náterom na objekte.

Úložisko

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

Poznámky

Teplota spracovania: +5 °C až +30 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a podklad Nezakrývajte lakované povrchy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Nevdychujte rozprašovanú hmlu. Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte ochranné okuliare. V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

nádoby odovzdávajte len na recykláciu. Pri striekaní môžu vznikať nebezpečné vdychované kvapôčky. Nevdychujte aerosól alebo hmlu. Pri postreku používajte kombinovaný filter A2/P2.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.