

500g / Položka č.101209 / EAN 4016215101209

1kg / Položka č.101261 / EAN 4016215101261

5kg / Položka č.101247 / EAN 4016215101247

10kg / Položka č.101285 / EAN 4016215101285

20kg / Položka č.101254 / EAN 4016215101254



Prírodná sadrová vnútorná stierka je ideálna na vyplňovanie, vyhladzovanie a modelovanie vnútorných povrchov stien a stropov. Hladká vyrovnávacia hmota vystužená celulózu zaujme optimálnou priľnavosťou, jednoduchou aplikáciou a hladkým povrchom - ideálna na retuše, opravy a kreatívne stvárnenie povrchov.

- na vyplňovanie, vyhladzovanie a modelovanie
- Hladká vyrovnávacia hmota na báze prírodnej sadry
- s metylcelulózu pre optimálnu priľnavosť
- Jednoduché a bezpečné spracovanie
- Správanie sa pri požiari: A1
- Zhoda s normou CE podľa DIN EN 13963-3B a DIN EN 13279-1 (sadrová vyhladzovacia hmota C7/20/2)

Oblasť použitia

Vyrovnávacia hmota na nerovnosti stien a stropov: vyplňa trhliny a diery, lepí dosky z tuhej peny a prilieha na betón, omietku, sklo, plast a kov.

Príprava

Všetky podklady musia byť čisté, suché, rovné, pevné, savé a bez separačných látok. Na zvýšenie pevnosti použite baufan Híbkový penetračný náter LF. Podklady, ktoré sa nedajú konsolidovať alebo dostatočne nepriľnú, sa musia úplne odstrániť. V prípade pochybností vykonajte skúšobnú aplikáciu.

Spracovanie

1. Pomaly sypte baufan Innenspachtel do čistej vody v čistej nádobe na miešanie za stáleho miešania, až kým nevznikne pastovitá zmes bez hrudiek. Pomer miešania pre 1,0 kg baufan Innenspachtel: Lepenie, hmoždinky, plnenie - cca 0,5 až 0,6 l vody Vyhladzovanie, plnenie - cca 0,6 až 0,7 l vody 2. Po premiešaní nechajte cca 1 minútu zrieť a znovu premiešajte. Pripravenú hmotu následne neriedte! 3. Nanášajte stierkou, hladidlom a pod. v ľubovoľnej hrúbke vrstvy. 4. Náradie ihneď po použití očistite čistou vodou. 5. Pred maľovaním natrite celú plochu stien a stropov, aby ste dosiahli vzhľad povrchu bez tieňov. Čas schnutia: Čas schnutia závisí od aplikačnej teploty. Relatívna vlhkosť vzduchu nad 90 %, najmä v spojení s nízkymi teplotami, môže výrazne ovplyvniť čas schnutia a kvalitatívne vlastnosti. Možnosť nanášania: do cca 1 hodiny Tvrdnutie: cca 2 hodiny Možnosť prelakovania: po cca 1 dni

Spotreba

na mm hrúbky vrstvy -> cca 0,7 kg/m²

Úložisko

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

Poznámky

Teplota spracovania: najmenej + 5 °C pre materiál a cirkulujúci vzduch Prázdne nádoby odovzdávajúte len na recykláciu. Zvyšky materiálu možno likvidovať v súlade s kódom odpadu č. 170802 (stavebné materiály na báze sadry s výnimkou tých, ktoré patria pod kód 170801).

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.