Vápenná farba 721

Technický informačný list

/ Položka č.068503208 / EAN 4016215105276



Vnútorná farba odolná voči umývaniu na báze bieleho hydratovaného vápna pre obývacie a spálne, kuchyne, kúpeľne a technické miestnosti. Pôsobí regulujúco a vyrovnávajúco na vlhkosť a vnútorné prostredie.

- ideálne pre všetky obytné a úžitkové priestory
- Vysoko priepustné pre vodnú paru
- neobsahuje konzervačné látky, rozpúšťadlá ani zmäkčovadlá
- veľmi priedušný
- pre vnútorné priestory
- Odolnosť proti oteru za mokra – trieda R 3
- Kontrastný pomer triedy H_{10}-2 pri výťažnosti 6 m²/l

Oblasť použitia

Biela vápenná farba pripravená na použitie pre celý obývací priestor a spálne, pre kuchyňu, kúpeľňu a technické miestnosti.

Príprava

Vhodný na minerálne podklady (ako vápenné a cementové omietky a podobne) aj na natreté povrchy. Podklad musí byť pevný, suchý, nosný, odolný voči zásadám a bez prachu a mastnoty. Silne savé, pieskujúce a kriedujúce podklady, ako aj brúsené povrchy je potrebné najskôr ošetriť silikátovým fixačným prostriedkom.

Spracovanie

Vápennú farbu profimur pred použitím dôkladne premiešajte a nanášajte štetcom, kefou, valčekom alebo vhodným striekacím zariadením. Pri jednorazovom nátere nanášajte nezriedenú. Pri dvojnásobnom nátere je možné základný náter zriediť maximálne 5 % vody. Doba schnutia minimálne 8 hodín (v závislosti od podmienok okolia).

Odporúčanie pre striekanie systémom Airless:
Pred nanášaním striekacím zariadením zrieďte s maximálne 10 % vody a prefiltrujte bez tlaku (rozmer sitka 0,5 mm).
Tryska: 519 – 527; tlak striekania: 120 – 170 bar

Spotreba

cca 150 ml/m² na jednu vrstvu – v závislosti od podkladu a spôsobu nanášania. Presnú spotrebu zistite skúšobným nanesením na daný povrch.

Úložisko

Nádobu udržiavajte tesne uzavretú, zabezpečenú pred deťmi a skladujte ju na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste.

Poznámky

Povrchy, ktoré sa nemajú natierať (napr. sklo, drevo a podobne), chráňte pred striekajúcou tekutinou a rozprašovanou hmlou. Neaplikujte pri teplote objektu a miestnosti nižšej ako +5 °C. Nástroje ihneď po použití umyte vodou.
Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zaschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať ako bežný domový odpad alebo ako stavebný odpad. Tekuté zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu EWC 08 01 12. Nechajte ich vniknúť do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.