Roll-on 903

Technický informačný list

/ Položka č.032905208 / EAN 4016215105054



Ľahká stierka pripravená na použitie v interiéri na opravy a vyhladzovanie stien a stropov. Ideálna na prekrytie náterov disperznými farbami, sklenenou tkaninou, syntetickými omietkami, minerálnymi podkladmi, ako aj sadrokartónovými a inými doskami pre suchú výstavbu. Táto poddajná stierková hmota sa veľmi ľahko nanáša, vyhladzuje a uhladzuje a po úplnom vyschnutí sa výborne brúsi.

- ľahko sa vyhladzuje a dá sa natiahnuť až na nulu
- Veľmi dobré brúsne vlastnosti
- neobsahuje rozpúšťadlá ani zmäkčovače
- pre kvalitu povrchov Q3–Q4 v suchom stavebníctve (podľa technického listu č. 2 priemyselnej skupiny pre sadrokartónové dosky v Spolkovom zväze priemyslu sadrových a sadrokartónových dosiek e. V.)
- pre vnútorné priestory
- V súlade s normou CE podľa DIN EN 13963-2A

Oblasť použitia

Gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Kunstharz-Leichtspachtelmasse zum Ausbessern und Glätten von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

Príprava

Vhodný na neabsorbujúce disperzné podklady, na minerálne povrchy (ako sú sadrové, vápenné a cementové omietky, kameň, betón, pórobetón, murivo a podobne), ako aj na sadrokartónové, sadrovláknité, cementovláknité a iné dosky pre suchú výstavbu. Podklad musí byť suchý, pevný a bez separačných látok (prach, mastnota a podobne). Silne nasiakavé, pieskujúce a kriedujúce podklady je potrebné najskôr ošetriť základným náterom profimur Tiefengrund LF. Hlbšie diery a výlomy najprv vyplňte sadrovou stierkovou hmotou profimur. Pri tmelení sadrokartónových a iných dosiek pre suchú výstavbu vykonajte základné tmelenie pomocou tmelu profimur Super-Haftspachtel 945 alebo profimur Fill+Finish Spachtel 960.

Spracovanie

Tmel naneste a vyhlaďte pomocou maliarskeho valčeka (so stredne hustým vlasom), vhodného striekacieho zariadenia alebo stierky. Hrúbka vrstvy max. 3 mm.

Nanášanie striekaním:
Používajte výhradne bezvzduchové striekacie zariadenia, ktoré sú výrobcom zariadenia schválené na nanášanie striekateľných tmelov (napr. od modelu Graco Mark V, Wagner PS 3.39 alebo porovnateľné).
Statický tlak: 215 bar; pracovný tlak: 160 – 180 bar; veľkosť trysky: 029 – 041; dĺžka hadice: max. 15 m.

Vyrovnávacia hmota vytvrdzuje vysychaním – doba schnutia závisí od hrúbky nanesenia, vlastností podkladu a podmienok okolia. Ďalšie nátery a lepenie vykonávajte až po úplnom vyschnutí vyrovnanej plochy.

Spotreba

cca 1,4 kg na m² pri hrúbke vrstvy 1 mm. Presnú spotrebu zistite pomocou skúšobnej aplikácie na danom objekte.

Úložisko

Nádobu udržiavajte tesne uzavretú, zabezpečenú pred deťmi a skladujte ju na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Poznámky

Nespracúvajte pri teplote predmetu a v miestnosti nižšej ako +5 °C. Nástroje ihneď po použití umyte vodou.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy nájdete na našej webovej stránke www.profimur.de alebo na adrese info@baufan.de.

Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zaschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať ako bežný domový odpad alebo ako stavebný odpad. Nevytvrdené zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu EWC 08 04 10. Neumožnite, aby sa produkt dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo do pôdy.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.