Špachtľa Fill+Finish 960

Technický informačný list

/ Položka č.032404208 / EAN 4016215105283
/ Položka č.032407208 / EAN 4016215105290



Ideálny na celoplošné vyrovnávanie, na vypĺňovanie škár v filigránových a prefabrikovaných stropoch, na vypĺňovanie trhlín a dier, ako aj na škárovanie sadrokartónových, sadrovláknitých, cementovláknitých a podobných dosiek pre suchú výstavbu. Špachtľová hmota profimur Fill+Finish presviedča svojimi vynikajúcimi spracovateľskými vlastnosťami a výbornou brúsiteľnosťou. Špachtľová hmota je priepustná pre vodnú paru a vytvára optimálny podklad pre všetky tapetárske a maliarske práce. Nie je vhodná na použitie v priestoroch vystavených priamemu striekajúcej vode, ako sú napr. mokré priestory, sprchy, bazény, soľné kúpele, komerčné veľkokuchyne a podobne, ani na nanášanie na sklo, plast, drevo, kov a disperzné podklady.

- na báze sadry
- vynikajúca brúsiteľnosť
- ľahké nanášanie bez zanechania stôp
- vysoká stabilita
- Vláknami vystužené
- pre kvalitu povrchov Q1 – Q4 v suchom stavebníctve (podľa technického listu č. 2 priemyselnej skupiny pre sadrokartónové dosky v Spolkovom zväze priemyslu sadrových a sadrokartónových dosiek e. V.)
- pre vnútorné priestory
- 60 minút doby spracovania
- V súlade s normami CE podľa DIN EN 13963-4B a DIN EN 13279-1 (sadrová stierka na rovné povrchy C7/20/2)

Oblasť použitia

Biela sadrová stierka obohatená o syntetickú živicu s vynikajúcimi adhéznymi vlastnosťami pre steny a stropy v interiéri.

Príprava

Vhodný na všetky minerálne podklady (ako omietka, kameň, betón, pórobetón, murivo a pod.) ako aj na sadrokartónové, sadrovláknité, cementovláknité a podobné dosky pre suchú výstavbu. Podklad musí byť suchý, pevný a bez separačných prostriedkov (prach, debniaci olej a podobne). Veľmi hladký betón, ako aj silne savé, pieskujúce a kriedové podklady je potrebné predbežne ošetriť základným náterom profimur Tiefengrund LF. Základnou vrstvou je potrebné ošetriť aj brúsené plochy a rezané hrany sadrokartónových dosiek, aby sa viazal prach a znížila sa nasiakavosť. Neabsorbujúce, hladké alebo husté podklady je potrebné predbežne ošetriť základnou farbou obsahujúcou kremeň (napr. profimur Betonkontakt 710).

Spracovanie

Príprava:
2 diely profimur Fill+Finish na 1 diel studenej, čistej vody (napr. 1 kg prášku na 600 ml vody) a premiešajte. Po 3 minútach hmotu ešte raz krátko premiešajte.

Spracovanie:
Pripravenú stierkovú zmes spracujte do 60 minút. V prípade potreby je možné naniesť druhú vrstvu stierky „mokré na mokré“ (bezprostredne po vytvrdnutí prvej vrstvy), bez toho, aby došlo k zvlneniu alebo tvorbe púzdier. V závislosti od hrúbky nanesenia, okolných podmienok a vlhkosti v mieste použitia trvá schnutie približne 24 hodín – za nepriaznivých podmienok sa doba schnutia môže zodpovedajúcim spôsobom predĺžiť.

Praktický tip na brúsenie:
Najľahšie sa brúsia stierkované plochy v priebehu 4 dní po nanesení. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov brúsenia sa

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

odporúča použiť kotúčovú brúsku (zrnitosť 150 – 180) pri nízkych až stredných otáčkach a miernom tlaku.

Ďalšie práce:
Aby sa pri lokálnych opravách zabránilo nerovnomernému schnutiu nasledujúcich náterov, je potrebné opravené miesta alebo aj celú plochu natrieť základným náterom profimur Tiefengrund LF.

Spotreba
cca 1 kg prášku na m² pri hrúbke vrstvy 1 mm.

Úložisko
Uchovávajte mimo dosahu detí, na chladnom a suchom mieste. Otvorené balenia uchovávajte dobre uzavreté.

Poznámky
Nespracúvajte pri teplote predmetu a v miestnosti nižšej ako +5 °C. Nástroje po použití očistite vodou.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy nájdete na našej webovej stránke www.baufan.de alebo na info@baufan.de.

Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zoschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať spolu s komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad. Číslo kódu odpadu EWC: 17 08 02. Neumožnite, aby sa produkt dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo do pôdy.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.