Super-priľnavá stierka 945

Technický informačný list

/ Položka č.003904208 / EAN 4016215105016
/ Položka č.003908208 / EAN 4016215105030



Ideálny na celoplošné vyhladenie, na vyplnenie škár v filigránových a prefabrikovaných stropoch, na vyplnenie trhlín a dier, ako aj na vyplnenie škár v sadrokartónových, sadro-vláknitých, cementovo-vláknitých a podobných sadrokartónových doskách. Sadrokartónové dosky namontované bez napätia je možné stierkovať bez výstužných pásov. Je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu dosiek týkajúce sa spracovania. Stierka profimur Super-Haft má veľmi dobrú priľnavosť k podkladu, výplňovú schopnosť a stabilitu. Je priepustná pre vodnú paru a vytvára optimálny podklad pre následné tapetovanie a maľovanie. Vďaka svojej pružnej konzistencii je tmel profimur Super-Haftspachtel vynikajúci na vytváranie hladkých alebo štruktúrovaných povrchov. Nie je vhodná na použitie v priestoroch s priamym vystavením striekajúcej vode, ako sú napr. vlhké miestnosti, sprchy, bazény, soľné kúpele, komerčné veľkokuchyne a podobne, ako aj na nanášanie na sklo, plast, drevo, kov a disperzné podklady.

- Špachtľa pre maliarov a sadrokartonárov
- ideálne na celoplošné vyhladenie, ako aj na škárovanie sadrokartónových a sadrovláknitých dosiek namontovaných bez napätia, a to aj bez výstužných pásikov
- pre všetky sadrokartónové systémy podľa normy EN 13963
- s prídavkom syntetického živice a vystužené vláknami
- možnosť vysunutia na nulu pre plochy bez okrajov
- pre kvality povrchov Q1 – Q4 v suchom stavebníctve (podľa technického listu č. 2 priemyselnej skupiny pre sadrokartónové dosky v rámci Federálneho zväzu priemyslu sadrových a sadrokartónových dosiek e.V.)
- pre vnútorné priestory
- 45 minút doby spracovania
- V súlade s normami CE podľa DIN EN 13963-4B a DIN EN 13279-1 (sadrová stierka na rovné povrchy C7/20/2)

Oblasť použitia

Sadrová stierka vystužená syntetickou živicou s vynikajúcimi adhéznymi vlastnosťami pre steny a stropy v interiéri.

Príprava

Vhodný na všetky minerálne podklady (ako sú sadrová, vápenná a cementová omietka, kameň, betón, pórobetón, murivo a podobne), ako aj na sadrokartónové, sadrovláknové, cementovláknové a podobné dosky pre suchú výstavbu. Podklad musí byť suchý, pevný a bez oddeľovacích prostriedkov (prach, oddeľovací olej a podobne). Veľmi hladký betón, ako aj silne savé, pieskujúce a kriedové podklady je potrebné predbežne ošetriť prostriedkom profimur Tiefengrund LF. Aj brúsené plochy a rezné hrany sadrokartónových dosiek je potrebné natrieť základnou farbou, aby sa viazal prach a znížila sa savosť.

Spracovanie

Príprava:
2 diely tmelu profimur Super-Haftspachtel nasypte do 1 dielu studenej, čistej vody (napr. 1 kg prášku do 600 ml vody) a premiešajte. Po 3 minútach tmel ešte raz krátko premiešajte.

Aplikácia:
Pripravenú stierkovú zmes naneste do 45 minút stierkou alebo hladiacou stierkou a vyhlaďte do roviny s povrchom. Tmel profimur Super-Haftspachtel je možné nanášať aj vo väčších vrstvách v jednom pracovnom kroku a vytvrdzuje sa rovnomerne bez prepadania alebo tvorby trhlín. V závislosti od hrúbky nanesenia, podmienok okolia a stavebnej vlhkosti trvá doba schnutia približne 24 hodín – za nepriaznivých podmienok sa doba schnutia môže zodpovedajúcim spôsobom predĺžiť.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Praktický tip na brúsenie:
Najľahšie sa brúsia stierkované plochy v priebehu 4 dní po spracovaní. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov brúsenia sa odporúča použiť kotúčovú brúsku (zrnitosť brúsneho materiálu 120) pri nízkych až stredných otáčkach a s nízkym tlakom.

Ďalšie práce:
Aby sa pri miestnom tmelení zabránilo nerovnomernému schnutiu nasledujúcich náterov, je potrebné opravované miesta alebo aj celú plochu natrieť základnou farbou profimur Tiefengrund LF.

Spotreba
cca 1 kg prášku na m² pri hrúbke vrstvy 1 mm.

Úložisko
Uchovávajte mimo dosahu detí, na chladnom a suchom mieste. Otvorené balenia uchovávajte dobre uzavreté.

Poznámky
Nespracúvajte pri teplote predmetu a okolia nižšej ako +5 °C. Nástroje po použití očistite vodou.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy nájdete na našej webovej stránke www.baufan.de alebo na adrese info@baufan.de.

Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zoschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad. Číslo kódu odpadu EWC: 17 08 02. Nechajte, aby sa produkt nedostal do kanalizácie, vodných tokov ani do pôdy.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.