Lepidlo na polystyrén

Technický informačný list



1kg / Položka č.102503 / EAN 4016215102503
4kg / Položka č.102527 / EAN 4016215102527
7kg / Položka č.102541 / EAN 4016215102541
14kg / Položka č.102596 / EAN 4016215102596

Dispersné lepidlo pripravené na použitie s konzistenciou vhodnou na nanášanie špachtľou a s vysokou počiatočnou priľnavosťou. Vhodné na lepenie stropných, dekoratívnych a izolačných dosiek, ozdobných profilov a podkladových tapiet zo Styroporu® a tvrdej peny v interiéri.

- pre dekoratívne, stropné a izolačné dosky, ozdobné profily a podkladové tapety z polystyrénu a tvrdej peny
- vysoká počiatočná priľnavosť
- spoľahlivá priľnavosť
- odolný voči vlhkej prostrediu
- pre vnútorné priestory

Oblasť použitia

Disperzné lepidlo s vysokou počiatočnou priľnavosťou na stropné dosky, dekoračné profily, podkladové tapety a interiérové polystyrénové dekoračné a izolačné dosky.

Príprava

Na podklady, ako sú betón, pórobetón, murivo, sadrokartónové a cementové dosky, vyrovnávacie hmoty, cementové a sadrové omietky, staré emulzné farby. Nesavé podklady sú nevhodné. Podklad musí byť čistý, suchý, rovný, nosný a savý a bez separačných látok. Na zvýšenie pevnosti použite baufan HÍbkový penetračný náter LF. Podklady, ktoré sa nedajú skonsolidovať alebo dostatočne nepriľnú, sa musia úplne odstrániť. V prípade pochybností vykonajte skúšobnú aplikáciu.

Spracovanie

Pred použitím rúrku dobre premiešajte/vyhnetajte. Bodové/okrajové lepenie: Naneste materiál na zadnú stranu panelu v bodoch a v prípade potreby v pásoch okolo okraja. Celoplošné lepenie: Naneste lepidlo zubovou stierkou - najlepšie B1 alebo B2 - na celý povrch zadnej strany panelu alebo rovného podkladu. Umiestnite pevnú penovú dosku do lôžka lepidla a pritlačte ju. Pri lepení stropov sa odporúča naniesť lepidlo na zadnú stranu dosky. V prípade doskového materiálu použite valček na rovnomerné pritlačenie po celej ploche. Po úplnom zaschnutí lepidla možno lepené plochy natrieť, vytapetovať alebo vyrovnať. Zvyšky lepidla okamžite odstráňte čistou vodou. Náradie ihneď po použití očistite vodou. Čas schnutia: cca 24 hodín na mm hrúbky vrstvy za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); dlhší čas schnutia za nepriaznivých podmienok.

Spotreba

V závislosti od podkladu a hrúbky nánosu → 500 - 900 g/m²

Úložisko

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

Poznámky

Teplota spracovania:
+5 °C až +30 °C pre materiál, okolité ovzdušie a podklad

Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas spracovania a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania sa vyhnite

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

jedlu, pití a fajčeniu. Noste ochranné okuliare. Pri kontakte s očami alebo pokožkou ihneď dôkladne vypláchnite vodou. Nechajte produkt vniknúť do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.