



Vysokokvalitná, rýchlo sa rozpúšťajúca metylcelulózoová pasta. Ideálna na lepenie netkaných tapiet nanesením pasty na stenu alebo na tradičné nanášanie pasty na tapety.

- pre hladké a reliéfne netkané tapety a netkané surové vlákna
- s rolkou priamo na stenu
- Nestriea ani nekvapká
- instantné - pripravené na použitie do 5 minút
- Vysoká počiatočná príľnavosť a pevnosť spoja
- Ľahko opraviteľné
- schne priehľadný
- bez konzervačných látok

Oblasť použitia

Netkaná tapetová hmota na lepenie stien a klasickú aplikáciu. Ideálna na netkané, vinylové, reliéfne, textilné a sklenené tapety, mimoriadne silná.

Príprava

Podklad musí byť suchý, pevný a bez separačných látok (mastnoty, prachu, oleja na debnenie atď.). Odstráňte staré, zle priliehajúce tapety a odfarbite ich prípravkom na odstraňovanie tapiet baufan. Trhliny a otvory opravte interiérovou výplňou baufan alebo superlepiacou výplňou decomur. Vysoko nasiakavé, brúsiace a kriedové podklady vopred ošetrte hĺbkovo penetračným náterom baufan LF. Pri priesvitných tapetách (najmä na podkladoch rôznych farieb) odporúčame použiť základný náter baufan Wallpaper Primer White.

Spracovanie

Aplikačný pomer: Nanášanie na podklad (tapety z netkanej textilie / polylaminátové tapety zo sklenených vlákien): 1:15 = 7,5 litra vody = 37,5-50 m² Nanášanie na tapety (vinylové tapety / ťažké tapety; textilné / textilné tapety): 1:20 = 10 litrov vody = 50-62,5 m² Rýchlo a rýchlo vmiešajte baufan Roll-Kleister do studenej vody a krátko pokračujte v miešaní (aplikačný pomer pozri v tabuľke). Po 5 minútach opäť intenzívne premiešajte. Aplikácia na podklad: Keďže netkané tapety nevyžadujú čas namáčania, možno ich rýchlo a jednoducho aplikovať technikou lepenia na stenu. Na tento účel naneste zmiešanú pastu rovnomerne na podklad valčekom s krátkym vlasom alebo štetcom v šírke 1 - 2 tapetových panelov. Tapetový list položte priamo do čerstvého lôžka pasty a rovnomerne a bez bublín ho pritlačte. Pri aplikácii na tapetu: Tapetu rovnomerne rozotrite pastou a položte k sebe. Po dostatočnom čase nasiaknutia naneste tapety na tupo a pritlačte. Na zvýšenie odolnosti proti vlhkosti a pri mierne nasiakavých podkladoch odporúčame pridať na jedno balenie zmiešaného lepidla na tapety baufan Roll-Kleister jednu 750 g plechovku lepidla na tapety baufan. Táto prísada by sa však nemala používať pri lepení netkaných tapiet so suchou vrstvou, pretože to môže zhoršiť ľahké odstránenie netkanej tapety pri výmene tapety. Je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu tapety na spracovanie. Prípadné zvyšky pasty na prednej strane tapety okamžite odstráňte vlhkou handričkou.

Spotreba

200 - 300 ml/m²

Úložisko

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Trvanlivosť je najmenej 48 mesiacov, ak sa správne skladuje a nie je otvorený. Dátum výroby: pozri štítok šarže.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Poznámky

Teplota spracovania: +5 °C až +30 °C pre materiál, okolitý vzduch a podklad Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania nejedzte, nepite a nefajčite. V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody. Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne obaly odovzdajte len na recykláciu.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.