



Tapetovacia pasta vystužená syntetickou živcou s mimoriadne vysokou lepiacou silou na ťažké tapety. Je pripravená na použitie už za 30 minút, môže sa nanášať strojom a neobsahuje konzervačné látky. Zabezpečuje rovnomernú príľnavosť bez bublín.

- Vystužené syntetickou živcou
- Mimoriadne vysoká pevnosť lepidla pre ťažké tapety
- Pripravené na použitie do 30 minút
- Obrábateľné
- bez konzervačných látok

Oblasť použitia

Lepidlo na bunky na lepenie ťažkých tapiet.

Príprava

Podklad musí byť čistý, suchý, pevný a bez separačných látok (prach, mastnota atď.). Staré tapety odstráňte odstraňovačom tapiet baufan alebo odstraňovačom drevotriesky baufan. Trhliny, diery a nerovnosti opravte interiérovým plničom baufan. Podklady, ktoré sa brúsia a kriedujú, ošetrte základným náterom baufan Deep Primer LF. Vysoko nasiakavé podklady predpripravte (v pomere 1:40) alebo predpripravte baufan Hlboký penetračný náter LF.

Spracovanie

Pomer miešania: Prednástrek: Zmiešajte 1:40 = 8,0 l vody = 60-80 m² Ťažké tapety: Zmiešajte 1:20 = 4,0 l vody = 20-25 m² Obsah balenia rýchlo a prudko nasypť do studenej vody za intenzívneho miešania a krátko miešajte. Približne po 30 minútach zmes opäť intenzívne premiešajte. Tapety rovnomerne natrite, preložte a nechajte nasiaknuť. Po uplynutí odporúčaného času namáčania naneste tapetu zadok na zadok a rovnomerne a bez bublín ju pritlačte.

Úložisko

Uchovávať na chladnom a suchom mieste chránenom pred deťmi.

Poznámky

Vždy sa riadte pokynmi výrobcu tapiet na použitie. Neobsahuje konzervačné látky, preto by sa zmiešaná pasta mala čoskoro použiť. Zvyšky pasty na prednej strane tapety okamžite odstráňte vlhkou handričkou. Nespracúvajte pri teplote objektu a izbovej teplote pod +5 °C. Na ďalšie zvýšenie pevnosti lepidla a pri mierne savých podkladoch odporúčame pridať 20 % baufan lepidla na tapety, ktoré sa zamieša do pripraveného bunkrového lepidla. Zvyšky materiálu možno zlikvidovať spolu s domovým odpadom alebo ako stavebný odpad. Kód odpadu EWC č. 08 04 10.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.