



2,5l / Položka č.100608 / EAN 4016215100608

5l / Položka č.100622 / EAN 4016215100622

10l / Položka č.100646 / EAN 4016215100646

Táto matná fasádna farba je ideálna na nové a renovačné nátery a zaujme dobrou krycou schopnosťou a rovnomerným vzhľadom povrchu. Nestárne, nežltne a je odolná voči poveternostným vplyvom. Robustný náter spoľahlivo chráni vonkajšie povrchy a dlhodobo zabezpečuje čistý a úhľadný vzhľad fasády.

- Matná farba na báze disperzie syntetickej živice
- pre nestarnúce a nežltnúce fasádne nátery
- Dobrá nepriehľadnosť
- bezvzduchové striekanie
- 1 liter na približne 6 m² na jeden náter na hladký podklad

Oblasť použitia

Biela disperzná farba s dobrou krycou schopnosťou na nové nátery a renovačné práce.

Príprava

Na všetky minerálne podklady z betónu, cementové a vápennocementové omietky, murivo, vláknocementové dosky. Tiež na lepiace vápenné, minerálne a silikátové studené nátery. Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, savý a zbavený prachu a mastnoty. Podklady, ktoré sa nedajú konsolidovať alebo nie sú dostatočne priľnavé, sa musia úplne odstrániť. Vysoko nasiakavé, pieskujúce a kriedové podklady ošetrite baufan Silikátovým fixačným prostriedkom. V prípade pochybností naneste skúšobný náter. Trhliny, diery a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávacou hmotou baufan (napr. baufan exteriérová plnivá).

Spracovanie

Pred použitím farbu dobre premiešajte (farba môže byť tixotropná a hustá) a naneste ju valčekom, štetcom, štetcom, plochým štetcom alebo vhodným striekacím zariadením. Farba sa môže upraviť na pracovnú konzistenciu s max. 10 % silikátového fixačného prostriedku baufan. Sú potrebné dva nátery. Pri natieraní väčších plôch pracujte mokré na mokré, aby ste zabránili hromadeniu nánosov. Náradie ihneď po použití očistite vodou. Čas schnutia: cca 8 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); dlhší čas schnutia v nepriaznivých podmienkach. Tónovanie: S maximálne 3 % univerzálnych tónovacích koncentrátov (typy LW oxidov) Poznámky k aplikácii bezvzduchovým striekaním: Uhol striekania: 50° Tryska: 0,023 - 0,027 Tlak striekania: 120 - 180 bar.

Spotreba

Hladké povrchy/jemné zrnno omietky → od 150 ml/m² Presné množstvo spotreby určíte skúšobným náterom na objekte.

Úložisko

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

Poznámky

Aplikačná teplota: +5 °C až +30 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a podklad Nezakrývajte povrchy, ktoré sa majú natrieť. Uchovávajúte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Nevdychujte rozprašovanú hmlu. Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte ochranné okuliare (nie sklenené). V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Nedovoľte, aby sa farba dostala do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne nádoby odovzdajte len na recykláciu. Upozornenie! Pri striekaní môžu vznikať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosól alebo hmlu. Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2/P2. GISCODE pre náterové látky: BSW10 Limitná hodnota VOC pre tento výrobok v EÚ: (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010) Obsah VOC v tomto výrobku max. 1 g/l.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.