Siloxánová hviezdicová fasádna farba

Technický informačný list

5l / Položka č.020753 / EAN 4016215020753
10l / Položka č.020753 / EAN 4016215020807



Veľmi biely náter na fasády s vysokou krycou schopnosťou pre nové aj renovačné nátery. Ideálny ako renovačná farba pre systémy zatepľovania fasád. Vďaka dlhodobej ochrane filmu je náter odolný voči riasam a zelenému povlaku. Táto fasádna farba sa vyznačuje vysokou priepustnosťou vodnej pary a ako náter odolný voči prudkému dažďu poskytuje spoľahlivú a dlhotrvajúcu ochranu pred poveternostnými vplyvmi a udržiava fasádu v upravenom vzhľade.

- Náter fasády odolný voči oderu
- S dlhodobou ochranou proti riasam a zeleným usadeninám
- Extra biely povlak s vysokou krycou schopnosťou
- Vysoká priepustnosť vodných pár
- odolný voči dažďu
- bezvzduchové striekanie
- 1 liter na približne 6 m² na jeden náter na hladký podklad

Oblasť použitia

Biela fasádna farba na nátery priepustné pre vodnú paru a odolné voči prudkému dažďu s dlhodobou ochranou povrchu proti riasam a zelenému povlaku.

Príprava

Vhodný na všetky minerálne podklady (ako omietka, betón a murivo), omietky na báze syntetických živíc, ako aj pevne priľnuté staré nátery so silikónovými, disperznými silikátovými a disperznými farbami. Podklad musí byť čistý, pevný, suchý, nosný a bez prachu a mastnoty. Odstráňte staré nátery, ktoré nie sú pevne priľnuté, a uvoľnenú omietku. Existujúce zelené povlaky odstráňte prípravkom baufan Algen- und Schimmel-STOP. Pieskujúce, kriedujúce a silne savé podklady predbežne ošetrite prípravkom baufan Tiefgrund LF. Nový omietok je potrebné odborným spôsobom impregnovať, aby sa zabránilo výkvetom. Trhliny, diery a nerovnosti vyrovnajte vhodnou stierkovou hmotou bafan.

Spracovanie

Pred použitím dôkladne premiešajte a nanášajte valčekom, štetcom, maliarskym štetcom, plochým štetcom alebo vhodným striekacím zariadením. Ako základný náter možno farbu zriediť maximálne 5 % vody, ako krycí náter nanášajte nezriedenú po úplnom vyschnutí prvej vrstvy farby. Pri nanášaní na väčšie plochy pracujte technikou „mokré na mokré“, aby sa zabránilo vzniku prechodov. Pracovné náradie umyte vodou ihneď po použití.

Doba schnutia:
cca 6–8 hodín za bežných podmienok (+20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu, stredne savý podklad); pri nepriaznivých podmienkach sa doba schnutia zodpovedajúcim spôsobom predĺži.

Tónovanie:
Pomocou vhodných univerzálnych tónovacích koncentrátov alebo plnofarebných a tónovacích farieb (pridávajte maximálne 10 %, aby nedošlo k zhoršeniu stavebno-fyzikálnych vlastností celkového náteru. Je nevyhnutné dbať na odolnosť voči svetlu a poveternostným vplyvom.)

Pokyny pre nanášanie striekaním systémom Airless:
Uhol striekania: 50°
Tryska: 0,023 – 0,027
Tlak striekania: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Spotreba
Hladké povrchy/jemná zrnitosť omietky → od 150 ml/m²
Presnú spotrebu zistite pomocou skúšobného náteru na danom objekte.

Úložisko
Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste.

Poznámky
Teplota spracovania:
od +5 °C do +30 °C pre materiál, okolité ovzdušie a podklad

Pred spracovaním si prečítajte bezpečnostné údaje v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy nájdete na našej webovej stránke www.baufan.de.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2/P2. Počas spracovania a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania farby sa vyhnite jedlu, pití a fajčeniu. Vyhnite sa kontaktu s očami a pokožkou. V prípade kontaktu s očami alebo pokožkou ihneď dôkladne vypláchnite vodou. Nesmie sa dostať do kanalizácie, vodných tokov ani do pôdy.

Hraničná hodnota VOC v EÚ pre tento výrobok (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Maximálny obsah VOC v tomto výrobku: 1 g/l.

Likvidácia:
Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zoschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad. Tekuté zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu č. 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.