



Lepilo za les in obrtniško lepilo

Tehnični informativni list

250g / Št.102404 / EAN 4016215102404

500g / Št.102428 / EAN 4016215102428

1kg / Št.102442 / EAN 4016215102442



Pripravljeno za uporabo, belo lepilo brez topil za lepljenje lesa, papirja, kartona in tekstila. Lepilo se suši prozorno, spoj ostane elastičen in je odporen na staranje.

- za vse vrste lesa
- brez topil
- se suši prozorno.
- Lahko se uporablja tudi kot lepilo za obrt

Področje uporabe

Belo lepilo za les, papir, karton in tekstil. Brez topil, prosojno sušeče se, elastično in odporno na staranje za domačo obrt in obdelavo lesa.

Priprava

Za les, tekstil, usnje, papir in karton. Vsi deli, ki jih je treba spojiti, morajo biti čisti, brez ločevalnega sredstva in se morajo natančno prilagati.

Obdelava

Lepljene površine morajo biti suhe, stabilne ter brez prahu in maščob. Na eno stran delov, ki jih boste lepili, nanesite tanek sloj lepila za les in obrtniško lepilo baufan (na obe strani pri trdem lesu, končnih ali grobih površinah) in jih še vlažne stisnite skupaj. Najmanjši čas stiskanja je 15 minut, za laminatne plošče približno 40 minut. Lepljeni spoj je popolnoma obremenljiv po 24 urah. Odvečno lepilo takoj odstranite s krpo. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Čas sušenja: približno 24 ur na mm debeline plasti v normalnih razmerah (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih razmerah je čas sušenja daljši.

Poraba

Odvisno od podlage in debeline nanosa → od 110 g/m²

Shranjevanje

Posodo tesno zaprite, zaščitite pred otroki in shranite v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali.

Opombe

Temperatura obdelave: najmanj +5 °C za material, krožeči zrak in podlago. Hraniti izven dosega otrok. Prazne posode oddajte samo za recikliranje. Posušene ostanke materiala lahko odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki ali kot odpadke z gradbišča. Nevtrjene ostanke odstranite v skladu z oznako odpadka št. EWC 08 04 10 GISBAU-GISCODE za vgradne materiale: D1

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.