Talne obloge in sredstva za fiksiranje netkanih materialov

Tehnični informativni list



3kg / Št.102763 / EAN 4016215102763
5kg / Št.102770 / EAN 4016215102770
10kg / Št.102787 / EAN 4016215102787

Pripravljeno za uporabo za pritrjevanje talnih oblog iz PVC in CV ter preprog s podlago iz flisa, tekstila, blaga in pene. Obloge se trdno prilepijo, ne nastanejo mehurčki in jih je mogoče kasneje odstraniti, ne da bi poškodovali tla (še posebej priporočljivo za najemniška stanovanja). Primerno za prostore s talnim ogrevanjem in za uporabo s koleščki za stole v skladu s standardom DIN EN 12529.

- za preproge s flisom, tekstilom, tkanino in peno ter talne obloge iz PVC in CV
- Enostavno odstranjevanje z vodo
- Varen oprijem
- Zelo nizke emisije v skladu z ES 1
- brez topil
- Primerno za obremenitve s koleščki stolov v skladu s standardom DIN EN 12529
- Primerno za talno gretje
- za zaprte prostore

Področje uporabe

Pritrditev za PVC-/CV-talne obloge in preproge. Zanesljiv oprijem brez mehurjev, kasneje odstranljiva. Idealna za najemna stanovanja, tudi pri talnem ogrevanju in obremenitvi s kolesi stolov.

Priprava

Primerno za cementne estrihe, ploščice, PVC-prekrivke, V100 ivernih plošč, vodotesno zaščiten parket in podobne podlage, odporne proti vlagi. Podlaga mora biti čista, trajno suha, ravna, nosilna ter brez ločilnih sredstev (npr. prahu, maščobe in voska). Pri grobih ali neravnih podlagah priporočamo izravnavo s talno izravnalno maso. Močno vpojne, peskaste in porozne podlage predhodno obdelajte z baufan Tiefgrund LF. Talna obloga, ki jo želite prilepiti, mora biti aklimatizirana, ravno položena in brez napetosti.

Obdelava

Razgrnite talno oblogo, jo grobo prerežite in polovico zavihajte nazaj. Fiksirno sredstvo nanesite na podlago s kratkodlakim valjčkom ali zobatim spatelom (zobje A2). Po preteku potrebnega časa za izhlapevanje položite oblogo in jo enakomerno pritisnite. Pri vpojnih podlagah ali paroprepustnih talnih oblogah znaša čas izhlapevanja približno 15 minut; pri polaganju neprepustnih talnih oblog (npr. PVC) na nevpojnih podlagah je treba upoštevati čas izhlapevanja najmanj 30 minut. Na enak način pritrdite tudi drugo polovico talne obloge. Robove in stike po potrebi obtežite.

Ostanki lepila se odstranijo s čisto vodo. Delovno orodje takoj po uporabi očistite s čisto vodo.

Čas sušenja je odvisen od temperature obdelave. Relativna vlažnost zraka nad 90 %, zlasti v kombinaciji z nizkimi temperaturami, lahko znatno vpliva na čas sušenja in kakovostne lastnosti.

Kasnejše odstranjevanje talne obloge:
Po kasnejšem odstranjevanju talne obloge se ostanke lepila odstranijo z vodo in odstranjevalcem tapet »baufan«. Raztopino pustite delovati približno 15 minut, ostanke odstranite s plastičnim strgalom in temeljito sperite z vodo.

Poraba

približno 200–250 g/m²

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Shranjevanje
Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali.

Opombe
Temperatura obdelave:
od +10 °C do +30 °C za material, zrak in podlago

Nujno je treba upoštevati navodila proizvajalcev talnih oblog za polaganje. Hranite izven dosega otrok. Med obdelavo in sušenjem poskrbite za zadostno prezračevanje. Med uporabo lepila se izogibajte jesti, piti in kajenju. Izogibajte se stiku z očmi in kožo. V primeru stika z očmi ali kožo takoj temeljito sperite z vodo. Preprečite, da bi se izdelek izlil v kanalizacijo, vodne vire ali tla.

Podatke o varnosti najdete v varnostnem listu. Aktualne varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.baufan.de.

Odstranjevanje:
V recikliranje oddajajte le popolnoma prazne embalaže. Posušeni ostanki materiala se lahko odstranijo z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbiščni odpadki. Tekoče ostanke odstranite v skladu s šifro odpadkov št. 08 04 10.

GISCODE: D1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.