

200g / Št.101001 / EAN 4016215101001

1kg / Št.101018 / EAN 4016215101018



Pripravljen za uporabo, kit za les brez topil za popravilo poškodovanih lesenih površin. Nanaša se enostavno in čisto ter se enakomerno in brez razpok strdi tako znotraj kot zunaj.

- Naravna barva
- obarvanost
- Hitro sušenje
- brez topil
- za notranjost in zunanost

Področje uporabe

Za hitro zapolnjevanje in glajenje razpok, lukenj, spojev, zarez in poškodovanih robov na oknih, vratih, stopnicah, pohištvu in drugih lesenih predmetih.

Priprava

Podlaga mora biti čista, suha, ravna, trdna, vpojna in brez ločevalnih sredstev. Podlage, ki jih ni mogoče utrditi ali se ne prilegajo dovolj, je treba v celoti odstraniti. Če ste v dvomih, opravite poskusni nanos.

Obdelava

Pred uporabo dobro premešajte. Nanesite z lopatko, lopatico itd. Polnilo se strdi brez razpok do debeline plasti 5 mm. Za debelejšje plasti nanesite več plasti, potem ko se je prejšnja plast posušila. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Po sušenju lahko kit za les enostavno obdelujete (brušite, vrtate) ter obdelujete z lazurami in barvami. Priporočamo, da površino pred barvanjem rahlo pobrusite. Čas sušenja: približno 24 ur v normalnih pogojih (+20 °C, 65-odstotna relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih pogojih se suši dlje. Obarvanje: z največ 10-odstotnimi ustreznimi univerzalnimi koncentraciji za obarvanje.

Poraba

na mm debeline plasti → približno 1,4 kg/m²

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

Opombe

Temperatura obdelave: od +5 °C do +30 °C za material, okoliški zrak in podlago. Hraniti izven dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Med uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. Nosite zaščitna očala. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite, da bi barvilo vstopilo v odtok, vodotoke ali tla. Prazne posode oddajte samo za recikliranje.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.