Fill+Finish Ready kit 950

Tehnični informativni list

/ Št.032202208 / EAN 4016215105320
/ Št.032204208 / EAN 4016215105306



Bela, vsestranska lahka kitna masa za notranjo uporabo, pripravljena za takojšnjo uporabo. Za glajenje ometa, betona, poroznega betona in zidovja ter za celopovršinsko kitanje mavčnih plošč v kakovosti površine Q3–Q4. Idealna je tudi za končno zapolnjevanje predhodno zapolnjenih fug med mavčnimi ploščami v kakovosti površine Q2 ter za zapolnjevanje fug v kakovosti Q1 pri mavčnih ploščah z oblikami robov HRAK (Vario) in AK ob uporabi trakov za prekrivanje fug.

- univerzalna lahka mavčna masa, pripravljena za uporabo
- enostavna in gladka obdelava
- optimalno oprijemanje na podlagi
- Zelo dobre lastnosti brušenja
- brez topil in mehčalcev
- za kakovost površin Q1–Q4 v suhom gradbeništvu (v skladu z navodili št. 2 industrijske skupine za mavčne plošče v Zveznem združenju industrije mavca in mavčnih gradbenih plošč e. V.)
- za zaprte prostore
- V skladu s standardom CE v skladu z DIN EN 13963-3A

Področje uporabe

Bela, vsestranska lahka kitna masa za notranje površine, pripravljena za uporabo.

Priprava

Primerno za vse mineralne podlage (npr. beton, mavec, apneni in cementni omet, opeko itd.), dispersijske barve, omete iz sintetične smole ter na mavčne plošče, mavčno-vlaknene plošče, cementno-vlaknene plošče in podobne plošče za suho gradnjo v skladu z EN 13963. Ni primerno za uporabo v vlažnih prostorih.

Obdelava

Maso profimur Fill + Finish ready pred uporabo premešajte in nanesite z gladilno lopatico. Debelina nanosa največ 3 mm pri kakovosti površine Q3–Q4 ter pri nanosu po celotni površini.

Po sušenju se zglajene površine zelo enostavno brušijo. Če je predvideno tapetiranje površine, je pred lepljenjem stenske obloge potrebno nanesti temeljni premaz profimur Tiefengrund LF.

Nanos s brizgalnikom:
Uporabljajte izključno brizgalne naprave Airless, ki jih je proizvajalec naprave odobril za nanašanje brizgalnih kitov.
Delovni tlak: 215 bar; delovni tlak: 160 – 180 bar; velikost šobe: 029 – 041; dolžina cevi: največ 15 m.

Masa se strdi z sušenjem – čas sušenja je odvisen od debeline nanosa, lastnosti podlage in okoljskih pogojev. Nadaljnje nanašanje barv in lepljenje izvedite šele po popolnem sušenju obdelane površine.

Poraba

približno 1,1 kg na m² pri debelini nanosa 1 mm. Natančno porabo je treba ugotoviti s poskusnim nanosom na objektu.

Shranjevanje

Posodo tesno zaprite, zaščitite pred otroki in shranite v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Opombe

Pri kitanju suhomontažnih plošč je treba upoštevati navodila proizvajalca plošč za obdelavo. Pri kitanju v skladu s standardom Q1 je treba vstaviti trak za prekrivanje fug. Ne obdelujte pri temperaturi objekta in prostora pod +5 °C. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.

Podatke v zvezi z varnostjo najdete v varnostnem listu. Najnovejše varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.baufan.de ali na naslovu info@baufan.de.

Za recikliranje oddajajte le popolnoma prazne embalaže. Zasušene ostanke materiala lahko odložite med gospodinjske odpadke ali kot gradbiščne odpadke. Neutrdene ostanke odložite v skladu s šifro odpadkov EWC 08 04 10. Preprečite, da bi se snov izlila v kanalizacijo, vodo ali zemljo.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.