Fill+Finish špachtla 960

Tehnični informativni list

/ Št.032404208 / EAN 4016215105283
/ Št.032407208 / EAN 4016215105290



Idealna za gladjenje celotne površine, zapiranje fug v filigranskih in prefabriciranih stropih, zapolnjevanje razpok in lukenj ter fugiranje mavčnih kartonskih, mavčno-vlaknenih, cementno-vlaknenih in podobnih suhomontažnih plošč. Masa za kitanje profimur Fill+Finish prepriča z odličnimi lastnostmi pri obdelavi in izjemno brušljivostjo. Masa za kitanje omogoča difuzijo vodne pare in tvori optimalno podlago za vsa tapetarska in slikarska dela. Ni primerna za uporabo v prostorih, izpostavljenih neposrednemu brizganju vode, kot so npr. vlažni prostori, tuši, plavalni bazeni, solne kopeli, komercialne velike kuhinje in podobno, ter za kitanje na steklu, plastiki, lesu, kovini in disperzijskih podlagah.

- na osnovi mavca
- odlična obdelovalnost
- enostavno nanašanje brez vidnih prehodov
- visoka stabilnost
- z vlakni ojačan
- za kakovost površin Q1–Q4 v suhom gradbeništvu (v skladu z navodili št. 2 industrijske skupine za mavčne plošče pri Zveznem združenju industrije mavca in mavčnih gradbenih plošč e. V.)
- za zaprte prostore
- 60 minut časa za obdelavo
- V skladu s standardoma CE v skladu z DIN EN 13963-4B in DIN EN 13279-1 (mavčni kit za ravnanje površin C7/20/2)

Področje uporabe

Bela mavčna masa za kit, obogatena s sintetičnim smolom, z odličnimi adhezivnimi lastnostmi za notranje stene in strope.

Priprava

Primeren za vse mineralne podlage (kot so omet, kamen, beton, porozni beton, zidovje in podobno) ter za mavčne kartonske plošče, mavčno-vlaknene plošče, cementno-vlaknene plošče in podobne plošče za suho gradnjo. Podlaga mora biti suha, nosilna in brez ločilnih sredstev (prah, olje za opaž in podobno). Zelo gladki beton ter močno vpojne, peščene in kredaste podlage je treba predhodno obdelati s profimur Tiefengrund LF. Tudi brušene površine in rezane robove mavčnih plošč je treba grundirati, da se veže prah in zmanjša vpijalnost. Nevpojne, gladke ali neprepustne podlage je treba predhodno obdelati s kvarčnim premazom (npr. profimur Betonkontakt 710).

Obdelava

Priprava:
2 merice mase za kit profimur Fill+Finish vsujte v 1 merico hladne, čiste vode (npr. 1 kg prahu v 600 ml vode) in premešajte. Po 3 minutah maso za kit še enkrat na hitro premešajte.

Nanos:
Pripravljeno kitno maso porabite v 60 minutah. Po potrebi lahko nanesete drugi sloj kita »mokro na mokro« (takoj po strditvi prvega sloja kita), ne da bi prišlo do zvijanja ali nastajanja gub. Odvisno od debeline nanosa, okoljskih pogojev in vlage v objektu traja sušenje približno 24 ur – v neugodnih pogojih se lahko čas sušenja ustrezno podaljša.

Praktični nasvet za brušenje:
Zglajene površine se najlažje brušijo v roku 4 dni po nanosu. Za optimalne rezultate brušenja priporočamo uporabo krožnega brusilnika (zrnatost 150–180) pri nizkih do srednjih vrtljajih in z rahlim pritiskom.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Nadaljnja dela:
Da bi pri popravljanju madežev preprečili neenakomerno sušenje naslednjih premazov, je treba popravljena mesta ali celotno površino premazati s temeljnim premazom profimur Tiefengrund LF.

Poraba
približno 1 kg prahu na m² pri debelini nanosa 1 mm.

Shranjevanje
Hranite na mestu, ki je varno za otroke, na hladnem in suhem. Odprto embalažo dobro zaprite.

Opombe
Ne uporabljajte pri temperaturi predmeta in prostora pod +5 °C. Orodje po uporabi očistite z vodo.

Podatke v zvezi z varnostjo najdete v varnostnem listu. Aktualne varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.baufan.de ali na naslovu info@baufan.de.

Za recikliranje oddajajte le popolnoma prazne embalaže. Zasušeni ostanki materiala se lahko odstranijo z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbiščni odpadki. Številka EWC-odpadkov: 17 08 02. Ne sme priti v kanalizacijo, vodne vire ali tla.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.