Betonkontakt 710

Tehnični informativni list

/ Št.069404208 / EAN 4016215105009



Posebni temeljni premaz na vodni osnovi za izboljšanje oprijema mavčnih, cementnih in apnenih kitov ter ometov na gladkih, nevpojnih oziroma slabo vpojnih mineralnih površinah (zlasti betonu). Posebej primeren za gladki betonski estrih ali masivne betonske plošče iz gradbenih elementov ter za gladke površine betonskih prefabrikatov in plošče iz trde polistirenske pene. Rahlo rdečkasta barva izdelka omogoča enostaven pregled že obdelane površine.

- visoka odpornost proti alkalijam
- rdečkaste barve
- brez topil in mehčalcev
- protizdrsna površina
- za zaprte prostore

Področje uporabe

Adhezivni premaz na vodni osnovi za gladke mineralne površine (zlasti beton).

Priprava

Podlaga mora biti nosilna, suha ter brez ohlapnih delcev in ločilnih sredstev (olje za opaž, sredstva za naknadno obdelavo in podobno). Izključiti je treba vpliv vlage in vlago, ki prodira iz podlage. Površine, ki jih ne nameravate obdelati, je treba prekriti, saj je brizge kasneje težko odstraniti.

Obdelava

Profimur Betonkontakt pred uporabo premešajte in nanesite z valjčkom, krtačo, čopičem ali primernim razpršilnim napravo (vijačno črpalko). Le pri strojnem nanašanju po potrebi z dodajanjem majhne količine vode prilagodite konsistenco za razprševanje. Pri ročni obdelavi nanašajte križno po načelu »mokro na mokro«. Nadaljnja dela izvedite šele po popolnem sušenju. Čas sušenja je najmanj 24 ur – odvisno od temperature in vlažnosti zraka. Pri nizkih temperaturah in visoki vlažnosti zraka se čas sušenja ustrezno podaljša. Pred ometavanjem je treba stopnjo sušenja preveriti s preizkusom z brisanjem.

Poraba

približno 250 g/m² na sloj – odvisno od podlage. Natančno količino nanosa določite s poskusnim nanosom na objektu.

Shranjevanje

Posodo tesno zaprite, zaščitite pred otroki in shranite v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali.

Opombe

Ne uporabljajte pri temperaturi predmeta in prostora pod +5 °C. Ob stiku z očmi takoj izperite z vodo. Pri nanašanju s prškom ne vdihavajte pršnega oblaka. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.

Podatke o varnosti najdete v varnostnem listu. Najnovejše varnostne liste lahko pridobite na naši spletni strani www.baufan.de ali na info@baufan.de.

Za recikliranje oddajajte le popolnoma prazne embalaže. Zasušeni ostanki materiala se lahko odstranijo z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbiščni odpadki. Tekoče ostanke odstranite v skladu s šifro odpadkov EWC 08 01 12. Preprečite, da bi se snov izlila v kanalizacijo, vodo ali v tla.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.