Matkap Deliği ve Çatlak Dolgusu ULTRA

Teknik bilgi sayfası

750g / Ürün no.101476 / EAN 4016215101476



Matkap deliklerini, çatlakları ve küçük hasarlı alanları hızlı bir şekilde onarmak, doldurmak ve yapıştırmak için idealdir. Hızlı kürlenen özel tesviye bileşiği, son derece yüksek yapışma gücü ve çok yönlü iç ve dış mekan uygulamaları yelpazesiyle etkileyicidir. Yaklaşık 30 dakika sonra kullanıma hazır olan bu ürün mineral yüzeylere, fayanslara ve diğer emici olmayan yüzeylere güvenilir bir şekilde yapışır ve uzun ömürlü, temiz ve profesyonel onarım sonuçları sağlar.

- Onarım, dolgu ve yapıştırma için çok yönlü tesviye bileşiği
- özel beyaz çimento bazlı
- Sırlı karolarda bile son derece güçlü yapışma
- Tabaka kalınlığı 0-10 cm
- 30 dakika sonra hızlı kürlenme
- iç ve dış mekanlar için
- AB Yönetmeliği 1907/2006, Ek XVII'ye göre düşük kromat (47)

Uygulama alanı

İç / dış delikler ve çatlaklar için hızlı priz alan çimento dolgu maddesi, fayanslar da dahil olmak üzere birçok alt tabakaya yapışır, ayrıca bir onarım ve yapıştırma bileşiği olarak da kullanılır.

Hazırlık

Yüzey kuru, sağlam, temiz ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Çok emici, zımparalanan ve tebeşirlenen yüzeylere baufan Deep Primer LF ile ön işlem uygulayın. Fayansları ve diğer emici olmayan yüzeyleri iyice temizleyin ve yağdan arındırın.

İşleme

Karıştırma: 750 g tozu yaklaşık 300 ml temiz, soğuk suya serpin ve homojen bir kütle oluşana kadar kuvvetlice karıştırın. Uygulama için daha fazla stabilite gerekiyorsa, su miktarı 250 ml'ye düşürülmelidir. İşleme: Karıştırılan tesviye bileşiğini 30 dakika içinde işleyin. Malzeme, tek katta 10 cm derinliğe kadar delikleri/çipleri düzleştirmek için bir spatula ile kullanılabilir. Sonraki katlar ve yapıştırma sadece malzeme tamamen kuruduktan sonra uygulanmalıdır. Uygulama kalınlığına, alt tabakaya ve ortam sıcaklığına bağlı olarak kuruma süresi yaklaşık 24 saattir. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 5 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici alt tabaka); elverişsiz koşullar altında kuruma süresi buna bağlı olarak daha uzundur.

Tüketim

mm uygulama kalınlığı başına → yaklaşık 1,0 kg/m²

Depolama

Kabı sıkıca kapalı tutun ve serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 48 aydır (parti etiketine bakın).

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, ortam havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Güvenlik bilgi formuna uyun. 5 °C nesne ve ortam sıcaklığının altında uygulama yapmayın. Aletleri kullandıktan hemen sonra su ile temizleyin. Ambalajı sıkıca kapalı olarak serin ve kuru bir yerde saklayın. Boş kapları sadece geri dönüşüm için bertaraf edin. Sertleşmiş malzeme artıkları evsel atıklarla birlikte veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Atık kodu no. EWC 06 02 99. GISCODE ZP1. AB Yönetmeliği 1907/2006, Ek XVII (47) uyarınca düşük kromat. Güncel güvenlik bilgi formları www.baufan.de web sitemizde mevcuttur.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.