FIX2000 yağ bariyeri kaplama beton ve zemin boyası

Teknik bilgi sayfası



5l / Ürün no.013102000 / EAN 4002175123719 (grau)
5l / Ürün no.013202000 / EAN 4002175123818 (kırmızımsı kahverengi)

Beton ve çimentodan yapılmış iç kalorifer yakıtı depoları ve hazneleri için inşaat otoritesi test sertifikasına sahip kalorifer yakıtı dirençli koruyucu kaplama. Ayrıca kazan daireleri ve bodrumlardaki beton yüzeyler ve şap zeminler için dayanıklı bir kaplama olarak idealdir. Opak beyazdır ve su lekelerini, isi ve nikotini izole eder. Pürüzsüz yüzeylidir ve sadece 2 saat içinde boyanabilir. Otopark alanları ve sürekli ıslaklığa maruz kalan yüzeyler için zemin kaplaması olarak uygun değildir.

- test edilen kalite - test numarası P - SAC 02/5.1/09 - 411)
- son derece elastik
- sentetik reçine bazlı
- suda seyreltilebilir
- 2 renkte mevcuttur: gri ve kırmızı-kahverengi

Uygulama alanı

Beton, şap, ısıtma yağı depoları ve iç damlama tavaları için ısıtma yağına dayanıklı özel kaplama. Sentetik reçine bazlı yüksek elastikiyet.

Hazırlık

Alt tabaka kuru, sağlam ve ayırıcı maddelerden (toz, kalıp yağı, vb.) arındırılmış olmalıdır. Eski boyayı ve gevşek sıvayı temizleyin. Çatlakları ve delikleri baufan dış cephe dolgusu ile onarın.

İşleme

Uygulamadan önce iyice karıştırın. Malzeme boyanabilir, rulo haline getirilebilir ve püskürtülebilir. Yağ damlama tavalarının kaplanması için yasal işlem talimatları: 1. Astar kat için, hacimce 2:1 oranında su ile seyreltilmiş gri renkli fix 2000 yağ bariyeri kaplaması uygulayın. 12 saatlik bir kuruma süresinden sonra, ara kat olarak seyreltilmemiş bir kat fix 2000 yağ bariyeri kaplaması, kırmızı-kahverengi renk uygulayın. 3. 12 saatlik bir kuruma süresinden sonra, yine seyreltilmemiş son kat griyi uygulayın. Kaplama yapısının açıkça görülebilmesi için, üç kat duvarlara birbirinden yaklaşık 1 cm mesafede uygulanmalıdır. Tüm kaplama yapısı için gri renkte 550 ml/m² (inceltilmiş astar için 150 ml/m2 ve son kat için 400 ml/m2) ve kırmızı-kahverengi renkte 400 ml/m², yani toplam 950 ml/m² gereklidir. Zemin kaplaması: İşlem görmemiş yüzeye astar olarak hacimce 2:1 oranında su ile seyreltilmiş Fix 2000 yağ bariyeri kaplaması uygulayın. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 8 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey); olumsuz koşullar altında daha uzun kuruma süresi. Bağıl nem oranı %70'i geçmemelidir.

Tüketim

yağ bariyeri kaplaması için ► 300 - 400 ml/m² arası zemin kaplaması için ► 150 - 200 ml/m² arası (tek kat için)

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmadığı ve uygun şekilde saklandığı takdirde, raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 24 aydır (parti etiketine bakın).

Notlar

Uygulama sıcaklığı: Malzeme, sirkülasyon havası ve alt tabaka için +8 °C ila +30 °C Boyanacak yüzeyleri örtmeyin. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Sprey buharını solumayın. Boyayı kullanırken yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Koruyucu gözlük takınız. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın. Püskürtme sırasında tehlikeli solunabilir damlacıklar oluşabilir. Aerosol veya buharı solumayın. Püskürtme sırasında A2/P2 kombinasyon filtresi kullanın.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.