



Професійна шпаклівка для глазурі

Технічний паспорт

750g / Пункт №.059803000 / EAN 4016818390680



Високоякісна віконна замазка для ущільнення одинарних склопакетів у дерев'яних і металевих рамах. Практична кругла бляшанка забезпечує стабільне та чисте зберігання

- Високоякісна віконна замазка для скління відповідно до DIN 18545
- Колір бежевий

Сфера застосування

Високоякісна віконна замазка для ущільнення одинарних склопакетів.

Підготовка

Поверхні, що склеюються, повинні бути сухими, міцними та очищеними від розділяючих речовин (пилу, жиру тощо). Видалити фарбу, що погано тримається. Дерев'яні фальці попередньо обробити відповідною ґрунтовкою. Переконайтеся, що ґрунтовка не містить речовин, що розділяють.

Обробка

Добре втисніть скляну шпаклівку PROFIL у фальц і вирівняйте поверхню шпателем. Під час висихання важливо не допускати потрапляння конденсату в шпаклівку. Оскільки для застигання шпаклівки потрібен доступ кисню, не можна монтувати склопакети відразу після скління. Приблизно через 4-6 тижнів застиглу шпаклівку покрийте атмосферостійкою фарбою. Холодна або волога погода може суттєво вплинути на час висихання.

Зберігання

Зберігати в прохолодному, захищеному від прямих сонячних променів місці. Термін придатності в закритому контейнері 12 місяців.

Примітки

Необхідно дотримуватися положень технічного паспорта BFS № 23, DIN 18361 і DIN 18545. Не використовувати при температурі нижче +5 °C. Порожню тару утилізувати тільки для вторинної переробки. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом з побутовими відходами або як будівельне сміття. Незатверділі залишки утилізувати відповідно до коду відходів EWC 08 04 10.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.