



Високоякісна метилцелюозна паста, що швидко розчиняється. Ідеально підходить для наклеювання флізелінових шпалер шляхом нанесення пасти на стіну або для традиційного нанесення пасти на шпалери.

- для гладких і рельєфних флізелінових шпалер та флізелінової сировини
- з рулоном безпосередньо на стіну
- Не розбризкується і не капає
- миттєві - готові до використання за 5 хвилин
- Висока початкова адгезія та міцність зчеплення
- Легко коригується
- висихає прозоро
- без консервантів

Сфера застосування

Клей для флізелінових шпалер для наклеювання на стіни та класичного нанесення. Ідеально підходить для флізелінових, вінілових, рельєфних, текстильних і скловолокнистих шпалер, дуже міцна.

Підготовка

Основа повинна бути сухою, міцною і не містити розділяючих речовин (жиру, пилу, олії для опалубки тощо). Старі шпалери, що погано тримаються, видалити за допомогою засобу для зняття шпалер baufan. Тріщини та дірки зашпаклювати шпаклівкою для внутрішніх робіт baufan або суперклеєм Decomur. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдовані основи попередньо обробити ґрунтовкою глибокого проникнення baufan Deep Penetrating Primer LF. Для напівпрозорих шпалер (особливо на основах різного кольору) ми рекомендуємо нанести ґрунтовку baufan Wallpaper Primer White.

Обробка

Пропорція нанесення: Нанесення на основу (флізелінові шпалери / поліаміновані склошпалери): 1:15 = 7,5 л води = 37,5-50 м² Нанесення на шпалери (вінілові шпалери / важкі шпалери; тканинні / текстильні шпалери): 1:20 = 10 л води = 50-62,5 м² Швидко розмішати бауфан Roll-Kleister у холодній воді і продовжувати перемішувати протягом короткого часу (пропорцію нанесення див. у таблиці). Через 5 хвилин знову інтенсивно перемішати. Нанесення на основу: Оскільки флізелінові шпалери не потребують замочування, їх можна швидко і легко наклеїти методом обклеювання стін. Для цього змішану пасту рівномірно нанесіть на основу валиком з коротким ворсом або пензлем на ширину 1 - 2 шпалерних полотен. Покладіть полотно шпалер безпосередньо на свіжу клейову суміш і рівномірно притисніть без утворення бульбашок. При нанесенні на шпалери: рівномірно намажте шпалери клейовою сумішшю і укладіть їх один на одного. Після достатнього часу просочення наклейте шпалери встик і притисніть. Для підвищення вологостійкості та для слабопоглинаючих основ ми рекомендуємо додати одну 750-грамову баночку клею для шпалер Baufan на кожну упаковку змішаної рулонної шпалерної пасти Baufan. Однак цю добавку не слід використовувати під час наклеювання шпалер на флізелінової основі, оскільки це може погіршити легке видалення флізелінових шпалер під час заміни шпалер. Необхідно дотримуватися інструкцій виробника шпалер з обробки. Залишки клею на лицьовій стороні шпалер слід негайно видаляти вологою ганчіркою.

Споживання

200 - 300 мл/м²

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. Термін придатності - щонайменше 48 місяців за умов належного зберігання в закритому вигляді. Дата виготовлення: див. етикетку на

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

упаковці.

Примітки

Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, навколишнього повітря та основи Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час обробки та висихання. Під час роботи не їсти, не пити і не курити. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати на переробку.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.