Покриття для підлоги та неткані матеріали

Технічний паспорт



3kg / Пункт №.102763 / EAN 4016215102763
5kg / Пункт №.102770 / EAN 4016215102770
10kg / Пункт №.102787 / EAN 4016215102787

Готовий до використання фіксатор для підлогових покриттів з ПВХ і ХВ, а також килимів з флісовою, текстильною, тканинною і поролоновою основою. Покриття надійно приклеюються, не здуваються і можуть бути видалені пізніше без пошкодження підлоги (особливо рекомендується для орендованих квартир). Підходять для приміщень з підігрівом підлоги і для використання з коліщатками для стільців відповідно до DIN EN 12529.

- для килимів з флісовою, текстильною, тканинною та поролоновою основою, а також для підлогових покриттів з ПВХ та ХВ
- Легко змивається водою
- Надійна адгезія
- Дуже низький рівень викидів відповідно до EC 1
- без розчинників
- Підходить для навантажень від коліщаток стільців відповідно до DIN EN 12529
- Підходить для теплої підлоги
- для приміщень

Сфера застосування

Кріплення для ПВХ-/CV-покриттів та килимових покриттів. Надійне кріплення без утворення бульбашок, з можливістю подальшого зняття. Ідеально підходить для орендованих квартир, у тому числі з підлоговим опаленням та при навантаженні від коліщаток стільців.

Підготовка

Підходить для цементної стяжки, плитки, ПВХ-покриттів, ДСП V100, паркету з водонепроникним покриттям та подібних вологостійких основ. Основа повинна бути чистою, повністю сухою, рівною, міцною та вільною від розділювальних речовин (наприклад, пилу, жиру та воску). У разі шорстких або нерівних основ рекомендуємо нанести вирівнювальну суміш для підлоги. Сильно вбираючі, піщані та пористі основи слід попередньо обробити засобом baufan Tiefgrund LF. Підлогове покриття, яке підлягає приклеюванню, має бути акліматизованим, рівно покладеним та розслабленим.

Обробка

Розстеліть підлогове покриття, обріжте його приблизно за розмірами та відігніть наполовину. Нанесіть клей на основу за допомогою валика з коротким ворсом або зубчастого шпателя (зубці A2). Після дотримання необхідного часу випаровування покладіть покриття та рівномірно притисніть його. Для поглинаючих основ або паропроникних покриттів час випаровування становить приблизно 15 хвилин; під час укладання непроникних покриттів (наприклад, ПВХ) на непоглинаючі основи слід дотримуватися часу випаровування не менше 30 хвилин. Другу половину підлогового покриття закріпіть аналогічним чином. За необхідності притисніть краї та стики.

Залишки клейового розчину видаліть чистою водою. Робочі інструменти очистіть чистою водою одразу після використання.

Час висихання залежить від температури нанесення. Відносна вологість повітря понад 90 %, особливо в поєднанні з низькими температурами, може суттєво вплинути на час висихання та якісні характеристики.

Пізніше зняття покриття:
Після подальшого зняття покриття залишки клею можна видалити за допомогою води та засобу для зняття шпалер «baufan». Залиште розчин на 15 хвилин, зніміть залишки пластиковим шпателем і ретельно промийте водою.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Споживання
приблизно 200–250 г/м²

Зберігання
Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Примітки
Температура нанесення:
від +10 °C до +30 °C для матеріалу, повітря та основи

Необхідно обов’язково дотримуватися інструкцій з укладання, наданих виробниками покриттів. Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час нанесення та висихання забезпечити достатню вентиляцію. Уникати прийому їжі, пиття та куріння під час роботи з клеєм. Уникати контакту з очима та шкірою. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно ретельно промийте їх водою. Не допускайте потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Дані щодо безпеки наведено в паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de.

Утилізація:
На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Рідкі залишки утилізувати відповідно до коду відходів № 08 04 10.

GISCODE: D1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.