Рол-он 903

Технічний паспорт

/ Пункт №.032905208 / EAN 4016215105054



Готова до використання легка шпаклівка для внутрішніх робіт, призначена для виправлення та вирівнювання поверхонь стін і стель. Ідеально підходить для шпаклювання дисперсійних фарб, скловолокна, штучно-смоляних штукатурок, мінеральних основ, а також гіпсокартонних та інших плит для сухого будівництва. Ця еластична шпаклівка дуже легко наноситься, розгладжується та ущільнюється, а після повного висихання чудово піддається шліфуванню.

- легко розгладжується та розтягується до нуля
- Дуже хороші шліфувальні властивості
- не містить розчинників та пластифікаторів
- для класів якості поверхні Q3–Q4 у сухому будівництві (відповідно до інструкції № 2 Промислової групи з гіпсокартонних плит у Федеральній асоціації виробників гіпсу та гіпсокартонних плит)
- для приміщень
- Відповідає вимогам CE згідно з DIN EN 13963-2A

Сфера застосування

Gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Kunstharz-Leichtspachtelmasse zum Ausbessern und Glätten von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

Підготовка

Застосовується на непоглинаючих дисперсійних основах, на мінеральних поверхнях (таких як гіпсова, вапняна та цементна штукатурка, камінь, бетон, пористий бетон, цегляна кладка тощо), а також на гіпсокартонних, гіпсоволокнистих, цементно-волокнистих та інших плитах для сухого будівництва. Основа повинна бути сухою, міцною та вільною від речовин, що перешкоджають зчепленню (пилу, жиру тощо). Сильно поглинаючі, піщані та крейдяні основи необхідно обробити ґрунтовкою profimur Tiefengrund LF. Глибокі отвори та вибиті ділянки попередньо зашпаклювати гіпсовою шпаклівкою profimur. Під час шпаклювання гіпсокартонних та інших плит для сухого будівництва виконуйте базове шпаклювання за допомогою шпаклівки profimur Super-Haftspachtel 945 або profimur Fill+Finish Spachtel 960.

Обробка

Нанесіть шпаклівку за допомогою малярського валика (зі середньою довжиною ворсу), відповідного розпилювача або кельми та розгладьте. Товщина шару — не більше 3 мм.

Нанесення розпилювачем:
Дозволено використовувати лише безповітряні розпилювачі, які затверджені виробником обладнання для нанесення шпаклівок, що розпилюються (наприклад, Graco Mark V, Wagner PS 3.39 або аналогічні моделі).
Статичний тиск: 215 бар; робочий тиск: 160 – 180 бар; розмір сопла: 029 – 041; довжина шланга: макс. 15 м.

Шпаклівка твердне під час висихання — час висихання залежить від товщини шару, стану основи та умов навколишнього середовища. Нанесення наступних шарів фарби та склеювання слід проводити лише після повного висихання зашпакльованої поверхні.

Споживання

приблизно 1,4 кг на м² при товщині шару 1 мм. Точну витрату слід визначити шляхом пробного нанесення на об’єкт.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Зберігання
Тримайте контейнер щільно закритим, захищеним від дітей і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Примітки
Не застосовувати при температурі об’єкта та приміщення нижче +5 °C. Одразу після використання очищайте інструменти водою.

Інформацію щодо безпеки дивіться у паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.profimur.de або за адресою info@baufan.de.

На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Незатверділі залишки утилізуйте відповідно до коду відходів EWC 08 04 10. Не допускайте потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.