Шпатель Fill+Finish 960

Технічний паспорт

/ Пункт №.032404208 / EAN 4016215105283
/ Пункт №.032407208 / EAN 4016215105290



Ідеально підходить для вирівнювання всієї поверхні, для заповнення швів у філігранних та збірних перекриттях, для зашпаклювання тріщин і отворів, а також для шпаклювання гіпсокартонних, гіпсоволокнистих, цементно-волокнистих та подібних плит для сухого будівництва. Шпаклівка profimur Fill+Finish вирізняється чудовими технологічними властивостями та відмінною шліфуваністю. Шпаклівка пропускає водяну пару та утворює оптимальну основу для всіх робіт з обклеювання шпалерами та фарбування. Не підходить для використання в зонах прямого впливу бризок води, таких як, наприклад, вологі приміщення, душові, басейни, соляні ванни, промислові кухні тощо, а також для шпаклювання на склі, пластику, дереві, металі та дисперсійних основах.

- на гіпсовій основі
- відмінна шліфуваність
- легке нанесення без слідів
- висока стійкість
- армований волокном
- для класів якості поверхні Q1–Q4 у сухій будівельній техніці (відповідно до інструкції № 2 Промислової групи з гіпсокартонних плит Федеральної асоціації виробників гіпсу та гіпсокартонних плит)
- для приміщень
- 60 хвилин часу на обробку
- Відповідає вимогам CE згідно з DIN EN 13963-4B та DIN EN 13279-1 (гіпсова шпаклівка для поверхонь C7/20/2)

Сфера застосування

Біла гіпсова шпаклівка з додаванням синтетичної смоли, що має відмінні адгезійні властивості, призначена для обробки стін і стель у приміщеннях.

Підготовка

Застосовується на всіх мінеральних основах (таких як штукатурка, камінь, бетон, пористий бетон, цегляна кладка тощо), а також на гіпсокартонних, гіпсоволокнистих, цементно-волокнистих та подібних плитах для сухого будівництва. Основа повинна бути сухою, міцною та вільною від розділових речовин (пилу, опалубної олії тощо). Дуже гладкий бетон, а також сильно вбираючі, піщані та крейдяні основи слід попередньо обробити глибоким ґрунтовкою profimur LF. Також слід заґрунтувати шліфовані поверхні та краї гіпсокартонних плит, щоб зв’язати пил і зменшити поглинання. Непоглинаючі, гладкі або щільні основи слід попередньо обробити кварцовою ґрунтовкою (наприклад, profimur Betonkontakt 710).

Обробка

Приготування:
Всипте 2 мірні частини шпаклівки profimur Fill+Finish у 1 мірну частину холодної, чистої води (наприклад, 1 кг порошку на 600 мл води) та перемішайте. Через 3 хвилини ще раз коротко перемішайте шпаклівку.

Нанесення:
Наготовану шпаклівку слід нанести протягом 60 хвилин. За необхідності можна наносити другий шар шпаклівки «мокре на мокре» (безпосередньо після затвердіння першого шару), що не призведе до утворення зморшок або зморшок. Залежно від товщини шару, умов навколишнього середовища та вологості будівлі час висихання становить приблизно 24 години — за несприятливих умов час висихання може відповідно подовжитися.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Практична порада щодо шліфування:
Найлегше шліфувати зашпаклевані поверхні протягом 4 днів після нанесення. Для досягнення оптимальних результатів шліфування рекомендується використовувати дискову шліфувальну машину (зернистість 150–180) на низьких або середніх обертах та з невеликим тиском.

Подальші роботи:
Щоб уникнути нерівномірного висихання наступних шарів фарби при локальному шпаклюванні, відремонтовані ділянки або всю поверхню слід заґрунтувати ґрунтовкою profimur Tiefengrund LF.

Споживання
приблизно 1 кг порошку на м² при товщині шару 1 мм.

Зберігання
Зберігати в недоступному для дітей місці, у прохолодному та сухому приміщенні. Відкриті ємності слід щільно закривати.

Примітки
Не застосовувати при температурі об’єкта та приміщення нижче +5 °C. Після використання очищайте інструменти водою.

Інформацію щодо безпеки дивіться у паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de або за адресою info@baufan.de.

На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Код відходів EWC № 17 08 02. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.